



CL Levell Historic

- Historic Unterputz -

Objektumra specifikusan receptúrázott alapvakolat

Elérhetőség		
Mennyiség raklaponként		30
Kiszerezés		25 kg
Göngyöleg típusa		PE-zsák
Göngyölegkód		25
Terméksz.		
0575		■
Különleges beállítás Csak egyeztetés után, 6 hetes várakozással, min. megrendelhető mennyiség 1.000 kg		

Anyagszükséglet

Objektum- és receptúra specifikus

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Alapvakolat a struktúra és az összetétel eredeti állapotának utólagos visszaállítására
- Alapfelületek kiegyenlítésére és simítására



Tulajdonságok

- A műemlékvédelmi célokra megfelelő eredeti struktúra utánállítása
- Igényekhez igazított kötőanyag
- Igényekhez igazított szemcsefinomság

Termékkarakterizációk

Rétegvastagság	egy rétegben munkamenetenként 10–20 mm
Vízigény	receptúrától függ
Nyomószilárdság	objektumtól függ

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [CL Top Historic \(0576\)](#)

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Hordképes, tiszta és pormentes.
- Előkészítés
Alapfelület: nedvszívó alacsony szilárdsággal
Termék mint tapadóhíd > 50% fedéssel felhordani.

Alapfelület: gyengén nedvszívó


Historic Spritzbewurf (cikksz. 0574) fröccsvakolatot teljes fedésű tapadóhídként rücskösen kell felhordani.
Alternatíva: a terméket karcos glettelésként (kontaktréteg) kell felkenni.

Előkészítés

- Bekeverés


A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni.

Egy keverőszerszámmal kb. 2 percig intenzíven és homogéné kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozási konzisztenciát.





Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.

A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

Feldolgozhatósági idő (+20 °C)

kb. 60 perc

Egyrétegű

A terméket megfelelő szerszámmal vagy géppel kell felhordani.

Rétegvastagság munkamenetenként 10–20 mm

Kétrétegű

Az első réteget vakolatfésűvel fel kell érdesíteni.

A második réteget megfelelő száradás után kell felhordani.

Rétegvastagság munkamenetenként 10–20 mm

A felületet kartecsnivel le kell húzni.

További réteg felhordása előtt a már felvitt réteget a megkeményedés után rácsos vakolatgyalival vízszintesen fel kell érdesíteni.

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.

Több rétegben történő felhordás esetén a két felhordás között elegendő állásidőre van szükség.

A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől.

A finom hajszál- és zsugorodási repedések nem kifogásolhatók, nem jelentenek minőségi hibát, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait.

A gépi felhordás nem lehetséges, mivel a receptúra az épülethez igazodóan van beállítva.

Tudnivalók

Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.

Nyomokban piritet (vasszulfidot) tartalmazhat.

Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!

Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)

A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.

Munkaeszközök és tisztítás



Keverőszerszám, kőműveskanál, simító, alu-kartecsn


A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

Remmers szerszámok

- Mischgefäß (4030)
- Putzkamm (4130)
- Gitterrabet (4231)
- Aufziehplatte (4436)
- Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)
- Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- Spritzputzapparat (4439)
- Glättkelle (4004)
- Glättkelle (4117)
- Glättkelle duo (4118)

Tárolás/eltarthatóság

Szárazon, nem felbontott göngyölegben, kb. 6 hónap.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.