



## Historic Oberputz

- CL Top Historic -

- Historic Oberputz -

Objektová vrchní omítka

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 30
	<b>Balení 25 kg</b>
	Typ balení polyetylénový pytel
	Kód obalu 25
	<b>Číslo výrobku</b>
	0576 ■

### Spotřeba

V závislosti na receptuře a objektu

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



### Oblasti použití

- Pro individuální opravy, rekonstrukci a sanaci fasád starých budov, historických budov a památek



### Vlastnosti výrobku

- Zhotoveno dle původního stavu v souladu s požadavky památkové péče
- Odpovídající pojivo
- Odpovídající křivka zrnitosti

### Údaje o výrobku

Záměsová voda	v závislosti na receptuře
Pevnost v tlaku	v závislosti na objektu
Velikost zrna	V závislosti na objektu


Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Přípravné práce

- Požadavky na podklad  
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- Příprava podkladu  
**Podklad: savý s nízkou soudržností**  
Jako podhoz nanášet výrobek celoplošně > 50 %.  
**Podklad: slabě nasákavý**  
Nanést produkt jako škrábanou stěrku (kontaktní vrstvu).


### Příprava směsi

- Míchání  
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.  
Pomocí míchacího zařízení intenzivně míchat 2 min. do homogenní a zpracovatelné konzistence.



### Zpracování

- Podmínky při zpracování  
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- Doba zpracování (+20 °C)  
Špecifický recept





Maltu natahovat ručně, v případě vrstev nad 15 mm nahazovat nebo nanášet omítačkou.  
Maximální tloušťka vrstvy cca 20 mm (dle receptury).

#### Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.  
Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.  
Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.  
Strojní zpracování nelze vzhledem k receptuře specifické pro daný objekt zaručit.

#### Upozornění

Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.  
Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).  
Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!  
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.  
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

#### Nářadí / čištění



Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- > Mischgefäß (4030)
- > Putzkamm (4130)
- > Gitterrabort (4231)
- > Aufziehplatte (4436)
- > Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)
- > Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- > Nerezové hladítko (4004)
- > Glättkelle (4117)
- > Nerezové hladítko dva kulaté rohy (4118)

#### Skladování / trvanlivost

Suché, neotevřené originální balení, 6 měsíců.



#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.