



Historic Oberputz

- CL Top Historic -

Objektumra specifikusan receptúrázott fedővakolat

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	36
	Kiszerelés	25 kg
	Göngyöleg típusa	papírzsák
	Göngyölegkód	25
	Terméksz.	
objektumra specifikus	0576	■
Különleges beállítás Csak egyeztetés után, 6 hetes várakozással, min. megrendelhető mennyiség 1.000 kg		

Anyagszükséglet

Objektum- és receptúra specifikus

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Régi homlokzatok, történelmi építmények és műemlékek objektum-specifikus helyreállításához és felújításához



Tulajdonságok

- A műemlékvédelmi céloknak megfelelő eredeti struktúra utánállítása
- Igényekhez igazított kötőanyag
- Igényekhez igazított szemcsefinomság

Termékjellemzők

Vízigény	Receptúrától függ
Nyomószilárdság	Objektumra specifikus
Legnagyobb szemcseméret	Objektum specifikus

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Hordképes, tiszta és pormentes.
- **Előkészítés**
Alapfelület: nedvszívó alacsony szilárdsággal




Termék mint tapadóhíd > 50% fedéssel felhordani.

Alapfelület: gyengén nedvszívó

Historic Spritzbewurf (cikksz. 0574) fröccsvakolatot teljes fedésű tapadóhídként rücskösen kell felhordani.

Alternatíva: a terméket karcos glettelésként (kontaktréteg) kell felkenni.


Előkészítés



■ Bekeverés

A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni. Keverő szerszám segítségével kb. 2 percig intenzíven és homogénné kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozási konzisztenciát.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag-, környezet- és alapfelület hőmérséklet min. +5 °C-tól max. +30 °C-ig. A feldolgozhatósági és keményedési időt a magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb meghosszabbítja.

■ Feldolgozhatósági idő (+20 °C)

Receptúrától függ

A habarcsot kézzel kell felhordani, 15 mm-nél vastagabb rétegvastagságnál felcsapva vagy vakológéppel kell vakolni.

Max. rétegvastagság kb. 20 mm (receptúra függő).

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.

A friss habarcsfelületet védeni kell min. 4 napig a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől. A finom hajszál- és zsugorodási repedések nem kifogásolhatók, nem jelentenek minőségi hibát, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait.

A gépi felhordás nem lehetséges, mivel a receptúra objektumra speciálisan van beállítva.

Tudnivalók

Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.

Nyomokban piritet (vasszulfidot) tartalmazhat.

Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!

Kromátokban szegény a 2003/53/EK irányelvnek megfelelően.

A termék jellemző adatait 20 °C -os és 65 % relatív páratartalom melletti laboratóriumi feltételek között határozták meg.

Munkaeszközök és tisztításuk



Keverőszerszám, simítókanál, lehúzóléc (alu.), fogazott kartecsní, seprű, vakolókanál, rácsos vakolatgyalu, durva szivacsos simító (narancs).

A munkavégző készülékeket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

Tárolás/eltarthatóság

Szárazon, nem felbontott göngyölegben, kb. 6 hónap.



Biztonság/előírások



A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.