



CL Top Historic

- Historic Mortel -

Objectspecifiek samengestelde mortel

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	30
	VPE	25 kg
	verpakking	papieren zak
	verpakkingscode	25
	art.nr.	
specifiek voor het object	0576	■
speciale samenstelling alleen in overleg, 6 weken levertijd, minimale afname ca. 1.000 kg		

Verbruik

Afhankelijk van object en receptuur

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Voor het objectspecifiek in stand houden, renoveren en saneren van oude, historische gebouwen en monumenten



Eigenschappen

- Het reproduceren van het originele materiaal conform de doelstelling van de monumentenzorg
- Aangepast bindmiddel
- Aangepaste zeeflijn

Technische gegevens

Waterdosering	afhankelijk van de receptuur
Druksterkte	afhankelijk van het object
Korrelgrootte	afhankelijk van het object


De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Werkvoorbereiding


- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
- **Vorbereiding**
Ondergrond: zuigend met een lage sterkte
Product als aanbrandlaag > 50% dekkend aanbrengen.
Ondergrond: zwak zuigend
Het product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

Vorbereiding



- **Vermengen**
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Met mengapparaat ca. 2 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbaar consistentie is bereikt.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.

- **Verwerkingstijd (+20°C)**

Afhankelijk van de receptuur

De mortel handmatig aanbrengen, bij laagdiktes van meer dan 15 mm opwerpen of met een pleisterspuitmachine aanbrengen.
Maximale laagdikte ca. 20 mm (afhankelijk van receptuur).

Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.
Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.
Haarscheurtjes / krimp-scheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.
Machinale verwerking kan op basis van een specifiek object of bepaalde receptuur niet worden gegarandeerd.

Opmerking

Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!
Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

Gereedschap / reiniging



Mengapparaat, spaan, aluminium rei, getande spaan, bezem, roosterspaan, sponsbord (oranje)

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.



Opslag / houdbaarheid

Droog, in ongeopende verpakking ca. 6 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.