



Funcosil FC Historic

Kreminis riboto kapiliarų blokavimo impregnantas silano pagrindu

Variantai	
Kiekis ant paletės	32
Pakuotė	12,5 l
Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
Pakuotės kodas	13
Artikulo Nr.	
0611	■

Išėiga



Priklausomai nuo porėtumo: apie 0,15–0,20 l/m² vienam sluoksniui

Impregnanto poreikį reikia patikrinti pakankamai dideliame (1–2 m²) bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Apsauga nuo lietaus, skirta paminklosaugos objektams
- Mineralinėms statybinėms medžiagoms, pvz., tinkui, plytom, natūraliam akmeniui
- Kapiliarinio vandens sugeriamumo sumažinimas, išlaikant likutinį kapiliarumą

Savybės

- Mažinantis vandens absorbcijos koeficientą
- Pralaidus vandens garų difuzijai
- Ant paviršiaus nesuformuoja vandens lašai
- Labai gerai įsigeria
- Atsparus UV spinduliams
- Atsparus šarmams
- Mineralinio vandens pagrindu
- Dengiamas lengvai, tiksliai ir be nuostolių

Produkto duomenys

Pagalbinės medžiagos	Dearomatizuoti angliavandeniliai / vanduo
Tankis (20 °C)	Apie 0,825
Veikliųjų medžiagų pagrindas	Silanas / Siloksanas
Veikliųjų medžiagų kiekis masės %	Apie 20
Pliūpsnio temperatūra	> 61
Išvaizda	Neskaidrus, baltas, kreminis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **BFA* (0673)**
- **Remmers Reinigungsprodukte**


Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.
- **Paruošimas**
Statybos defektus, tokius kaip įtrūkių, nesandarios siūlės, netinkamos jungtys, kylanti ir higroskopinė drėgmė, reikia pašalinti iš anksto.
Būtinus valymo darbus reikia atlikti atsargiai, pvz., apipurškiant šaltu ar šiltu vandeniu arba valant garais; sunkiai pašalinamus nešvarumus valyti silpna prietaiso „rotec“ srove arba „Remmers“ valymo priemonėmis [pvz., „Clean SL“ (0671), „Clean FP“ (0666), „Clean AC“ (0672), „Combi WR“ (0675)].



Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Impregnavimo priemonę užtepti tam skirtu darbo įrankiu kryžminiais judesiais arba užpurkšti beoriu („Airless“) purkštuvu.

Apdorojimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

Impregnavimo priemonės perteklių per valandą nuvalyti skiedikliu „V 101“.

Nurodymai

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai. Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Jei aplinkoje yra statybinės medžiagoms kenksmingų druskų, atlikti kiekybinę kenksmingų druskų analizę.

Didelis kenksmingų druskų kiekis gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas.

Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbi impregnavimo medžiagos sugertis, kuri priklauso nuo statybinės medžiagos porėtumo ir drėgmės kiekio.

Veiksmingumo patikrinimas:

Mineralinių statybinių medžiagų vandens sugertį galima patikrinti naudojant „Funcosil“ bandinių ėmimo vamzdelį, taikant prof. Karsteno metodą (fasadų patikros rinkinys „Funcosil Fassadenprüfkoffer“, art. Nr. 4954).

Veiksmingumą tikrinti ne anksčiau kaip praėjus 6 savaitėms po padengimo.

Dengiant karbonatinius natūralaus akmens paviršius būtinas veiksmingumo patikrinimas.

Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

Darbo įrankiai / valymas



Ilgo plauko avies vilnos volelis, teptukas.

„Airless“ purkštuvu antgalis: 40° purškimo kampas, 0,021 colio gręžimo anga, ne didesnis kaip 60 bar purškimo slėgis


Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs.

Po panaudojimo ir prieš ilgesnes darbo pertraukas įrankius valyti vandeniu.

Remmers įrankiai

- **Funcosil Prüfröhrchen (4928)**
- **Funcosil Test-Set (4954)**
- **Salt Test-Set (4953)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Teleskopstiel (4391)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turinui nuo sugedimo dėl mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.