



Primaire Silicate D

- Primer Hydro S HF -

Primaire minéral, à effet hydrophobe et consolidant

Disponibilité		
Nombre/palette	84	24
Unités de conditionnement	5 l	30 l
Type de conditionnement	Bidon en plastique	Bidon en plastique
Clé de fermeture	05	30
Art. n°		
0624	■	■

Consommation

En fonction de la porosité, en une opération: 0,2 - 0,3 l/m²

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



Domaines d'application

- Matériaux de construction poreux et minéraux comme briques, sable calcaire, plâtres minéraux
- Revêtement minéral farinant



Propriétés

- Egalise l'absorption du support
- Solidifiant.
- Silicification du support
- Résistant aux alcalis.
- Minéral
- Aqueuse



Caractéristiques techniques

■ Lors de la livraison

Support	Eau
Densité (20°C)	1,1 kg/l
Viscosité	13 s dans un bécher DIN 4
Valeur pH	Env. 12
Aspect	Liquide incolore

■ Après réaction



Perméabilité à la vapeur d'eau	> 90 %
Coefficient d'absorption d'eau (DIN 52617)	< 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5})
Résistance aux rayons UV	Très bonne
Résistance aux alcalis	Résistant


Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Préparation du travail

■ Exigences du support

Sec, propre, sans poussière et fissures (à l'exclusion des microfissures).
Exempt de sels nuisibles

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +5 et +30°C.

Bien agiter avant emploi !

Appliquer le matériel de manière uniforme à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation.
Le cas échéant, on peut répéter le processus de nettoyage.

Applications

Éliminer les résidus du matériel du support.

Les couches brillantes doivent être évitées.

Ne peut pas être utilisé pour des clinckers colorés, des briques et non plus pour le posttraitement des matériaux de construction imprégnés.

Ne pas appliquer sur les supports de pierre naturelle ferreux ou de manganèse

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les éléments de construction et matières ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Les défauts de construction, tels que les fissures, les joints fissurés, les connexions défectueuses, l'humidité ascendante doivent être éliminés au préalable.

Remarques

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Prendre en considération les fiches techniques en vigueur.

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!


Outils / nettoyage



Matériel de pulvérisation à basse pression, rouleau en laine d'agneau, pinceau carré

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Stockage / Conservation



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.



Equipements de protection personnelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/h): au max. 30 g/l (2010).
Ce produit contient < 30 g/l COV

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.