



Primer Hydro S HF

- Silikat Grundierung D -

Ásványi alapozó hidrofobizáló és szilárdító hatással

| Elérhetőség | | |
|------------------------|------------|------------|
| Mennyiség raklaponként | 84 | 24 |
| Kiszerelés | 5 l | 30 l |
| Göngyöleg típusa | műa. kanna | műa. kanna |
| Göngyölegkód | 05 | 30 |
| Terméksz. | | |
| 0624 | ■ | ■ |

Anyagszükséglet

kb. 0,2 - 0,3 l / m², az aljattól függően

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Porózusos, ásványi építőanyagok, mint pl. téglá, homok-/mészhomoktégla, ásványi vakolatok
- Krétaszerű ásványi bevonatok



Tulajdonságok

- Szívóképességet kiegyenlítő
- Szilárdít
- Szilikátos aljzat
- Lúgálló
- Ásványi
- Vizes



Terméjkellemzők

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Szilárdanyagtartalom | 9 |
| Sűrűség (20 °C) | 1,1 g/cm ³ |
| pH-érték | kb. 12 |
| Megjelenés | színtelen |

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben
együtt használható
termékek


➤ [Color SH \(0630\)](#)



Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
száraz, tiszta, portól és repedésektől mentes (hajszálrepedések kivételével).
Építménykárosító sókat nem tartalmaz.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**
Anyag-, környezet- és alapfelület hőmérséklet: +5 °C-tól +30 °C-ig.

Használat előtt fel kell rázni.
Az anyagot fel lehet hordani ecseteléssel, hengerléssel vagy egyenes szórással.
A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

Feldolgozási tudnivalók

A felületen ne hagyjon felesleges anyagot.
A fénylő rétegeket kerülni kell.
Nem alkalmas már impregnált építőanyagok alapozására.
Nem szabad alkalmazni vas- és mangántartalmú terméskő felületeken.
Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.
Alkalmazása előtt meg kell szüntetni a kivitelezési hibákat (pl. repedések, repedt hézagok, hibás csatlakozások, felhúzódó nedvesség).

Tudnivalók

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
A hatályos műszaki szabályokat be kell tartani.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.
Próbafelület készítése kötelező!


Munkaeszközök és tisztításuk



Alacsony nyomású szóróberendezés, báránnyal henger, simítókanál

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.



VOC-tartalom
(2004/42/EK Decopaint-
irányelv)

EU-határérték erre a termékre (Kat.A/e): max. 30 g (2010).
Ez a termék < 1 g/l VOC-t tartalmaz

| VOC | |
|-------|-------|
| Kat. | A/h |
| 2010: | 30g/l |
| max.: | 30g/l |

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.