



## Primer Hydro S HF

### - Silikat Grundierung D -

Mineralinis gruntas, pasižymintis hidrofobiniu ir sutvirtinančiu poveikiu

Likutis		
Kiekis ant paletės	84	24
<b>Pakuotė</b>	<b>5 l</b>	<b>30 l</b>
Pakuotės rūšis	Plastikinis bakelis	Plastikinis bakelis
Pakuotės kodas	05	30
<b>Artikelio Nr.</b>		
0624	■	■

#### Išeiga



Priklausomai nuo porėtumo, vienam sluoksniui: 0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup>

Norint nustatyti tikslią išeią rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

#### Panaudojimo sritys



- Porėtoms, mineralinėms konstrukcijoms, pvz., ant plytų, kalkakmenio, mineralinio tinko.
- Kalkinėms mineralinėms dangoms

#### Savybės



- Suvienodina absorbcijos savybes
- Sutvirtinantis
- Silifikuoja pagrindą
- Atsparu šarmams
- Mineralinis
- Vandeningas (skystas)

#### Produkto duomenys

Pagalbinė medžiaga	Vanduo
Tankis (20 °C)	1,1 kg/l
Klampumas	13 sek. DIN 4 piltuvėlyje
pH-vertė	Apie 12
Išvaizda	Bespalvis skystis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.



## Galimi sistemos produktai


➤ **Color SH (0630)**

## Pasiruošimas darbui

### ■ Reikalavimai pagrindui

Sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkimų (išskyrus miniatiūrinius įtrūkimus). Kenksmingos druskos turi būti pašalintos

## Apdirbimas



### ■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C.

Prieš naudojimą suplakti

Priemonę tolygiai paskirstyti ją tepant teptuku ar voleliu arba purškiant.

Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

## Apdirbimo nurodymai

Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius

Vengti blizgių sluoksnių.

Netinka spalvotam klinkeriui, plytoms ir jau impregnuotų konstrukcijų gruntavimui

Negalima dengti ant metalinių ir mangano sudėtyje turinčių paviršių

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

Tokie statybiniai defektai kaip įtrūkimai, sutrūkinėjusios siūlės, negerai atlikti sujungimai bei kylanti drėgmė turi būti pašalinti prieš pradėdant naudoti priemonę.

## Nurodymai

Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus.

Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

## Darbo įrankiai/ valymas


Žemo spaudimo purškimo įranga, volelis, teptukas



Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

## Sandėliavimas/ galiojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



## Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

## Asmeninės apsaugos priemonės

Dirbant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2).

Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines

## Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišeisti į kanalizaciją.



LOJ pagal „Decopaint“  
direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/h): maks. 30 g/l (2010).  
Produkto sudėtyje yra < 30 g/l LOJ.

VOC	
Kat. A/h	
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.