



Color SH

- Silikatfarbe D -

Minerální barva s jemnozrnnou strukturou

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 32
	Balení 12,5 l
	Typ balení Plastový kbelík
	Kód obalu 13
	Číslo výrobku
bílý (weiß)	0630 ■
speciální odstíny	0634 ■

Spotřeba



V závislosti na stavu podkladu cca 200 ml/m² na jednu vrstvu.

Nutné vždy min. 2 nátěry

Spotřeba je závislá na nasákavosti povrchu.

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

Oblasti použití



- Porézní, minerální stavební materiály jako cihly, vápenopískové cihly, pískovec, minerální omítky
- Renovační nátěr na silikátový, vápenný a cementový nátěr
- Výrobkem nenatírat přírodní kámen obsahující železo a mangan.

Vlastnosti výrobku



- Pískovcová struktura
- Optimální přdržnost
- Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Otevřen difúzi vodních par
- Vodoodpudivý
- Minerální nátěr na vodné bázi

Údaje o výrobku

■ Při dodání

Pojivo	Křemičitan draselný
Hustota (20 °C)	1,40 g/cm ³
Viskozita	Tixotropní
Pigment	Minerální pigmenty stabilní vůči UV záření
Hodnota pH	< 11,5

■ V plně zreagovaném stavu

Propustnost vodní páry	> 95 %
Propustnost pro vodní páru (DIN EN ISO 7783-2)	$s_d \leq 0,04 \text{ m}$
Koeficient nasákavosti (DIN EN 1062-3)	$w \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Stupeň lesku	Matný
Odolnost vůči UV záření	Velmi dobrá

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Primer Hydro S HF \(0624\)](#)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.




Bez solí, škodlivých stavbám.

■ Příprava podkladu

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.

Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Nátěr aplikovat ve dvou vrstvách.

Druhý nátěr provádět po 12 hod.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

Pro dobarvení lze použít běžné silikátové a pastelové tónovací barvy do max. 2 %.

Tmavé a intenzivní odstíny mohou snadno vyschnout, proto doporučujeme používat pouze pastelové odstíny. Čím sytější barevný odstín, tím více vyschnutím zesvětlá.

Nemíchat s jinými výrobky.

Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

Upozornění

Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Dodržujte směrnice BFS příslušných pracovních oblastí.

Nářadí / čištění



Štětce, plochý štětec a plyšový váleček.

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.


Remmers nářadí

- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Teleskopstiel (4391)
- Rollerbügel (4449)
- Nylon-Rolle Profi (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)
- Heizkörperpinsel (4541)



Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při nanášení stříkáním použijte dýchací filtr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oblečení.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Obsah VOC podle směrnice
Decopaint (2004/42/EG)

Hraniční hodnota pro tento výrobek (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010)
Tento výrobek obsahuje < 40 g/l VOC

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.