



Primer H

- Impregneergrondering -

Grondering met hydrofoberende werking

Leverbaar	
Aantal per pallet	24
Grootte / hoeveelheid	30 l
Verpakkingstype	blik
Verpakkingscode	30
art.nr.	
0642	■

Verbruik

ong. 0,2 - 0,4 l/m² afhankelijk van de ondergrond

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Zuigende, minerale ondergronden



Eigenschappen

- Egaliseert de zuiging van de ondergrond
- Alkalibestendig
- Oplosmiddelhoudend
- Hoog indringvermogen



Technische gegevens

Drager	alcohol - watervrij (niet met water te mengen)
Vaste stofgehalte	ong. 4%
Dichtheid (20 °C)	ong. 0,8 gr/cm ³
Flampunt	ong. 22° C
Hoedanigheid	kleurloos

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Angaben zur Ausführung DIN V 18026 - Primer H und Color PA \(OS2\)](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Color LA \(6400\)](#)
- [Color PA \(6500\)](#)
- [Color SF ^{\[basic\]} \(6415\)](#)
- [Color Flex \(2976\)](#)

Werkvoorbereiding


- Ondergrond vereisten
Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)
Vrij van schadelijke bouwzouten

Verwerking

Schudden voor gebruik.

Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

De behandeling eventueel herhalen.





Applicatie	<p>Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden. Glanzende lagen moeten worden vermeden. Constructiefouten, zoals scheuren, gescheurde voegen, beschadigde aansluitingen, opstijgend vocht, moeten vooraf worden verholpen. Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.</p> <p>■ Droging Bij +20 °C en 65% rel. luchtvochtigheid na 24 uur overwerkbaar. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.</p>
Opmerking	<p>Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd. Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Steeds een proefvlak zetten!</p>
Gereedschap / reiniging	<p>Kwast, verfrol, borstel, geschikt spuitgereedschap</p> <p>Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.</p> <p>Remmers gereedschap</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)➤ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)➤ Teleskopstiel (4391)➤ Gevelroller FC (4913)➤ Beugel voor verfroller (4449)➤ Radiatorborstel (4541)
Opslag / houdbaarheid	<p>In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.</p>
Veiligheidsvoorschriften	<p>Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.</p>
Persoonlijke beschermingsmiddelen	<p>Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.</p>
Afval	<p>Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.</p>
Prestatieverklaring	<p>➤ Leistungserklärung</p>

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.