Primer H

- Impregneergrondering -

Grondering met hydrofoberende werking

Leverbaar	
Aantal per pallet	24
Grootte / hoeveelheid	**30 ltr**
verpakking	blik
verpakkingscode	30
art.nr.	
0642	■

Verbruik

Ca. 0,2 - 0,4 l/m² afhankelijk van de ondergrond
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing



- Zuigende minerale ondergronden

Eigenschappen

- Egaliseert de zuiging van de ondergrond
- Alkalibestendig
- Oplosmiddelhoudend
- Goed indringvermogen

Technische gegevens

Substraat	alcohol - watervrij (niet met water te mengen)
Vaste stofgehalte	ca. 4%
Dichtheid (20°C)	ca. 0,8 g/cm³
Vlampunt	ca. 22°C
Hoedanigheid	kleurloos

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

› Angaben zur Ausführung DIN V 18026 - Primer H und Color PA (OS2)

Mogelijke systeemproducten

- Color LA (6400)
- Color PA (6500)
- Color SF [basic] (6415)
- Color Flex (2976)

Werkvoorbereiding

Eisen aan de ondergrond
Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij (met uitzondering van haarscheurtjes).
Bevat geen bouwschadelijke zouten.

Verwerking



Voor gebruik goed schudden.
Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.
De behandeling eventueel herhalen.

Verwerkingstip

Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.
Glanzende lagen vermijden.
Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend vocht eerst uitsluiten.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

Droging
Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur overschilderbaar.

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Opmerking

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
De actuele technische voorschriften in acht nemen.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Altijd een proefvlak opzetten!

Gereedschap / reiniging

Kwast, roller, blokkwast, geschikte spuitapparatuur

Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met Verdunning V 101 reinigen.

Remmers gereedschap

- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Telescoopsteel (4391)
- Verfrol FC (4913)
- Beugel voor verfroller (4449)
- Radiatorborstel (4541)

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Afval	Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.
Prestatieverklaring	Leistungserklärung

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.