



## Primer H

- Imprägniergrund -

Grunt o działaniu hydrofobizującym

Formy dostawy		
Ilość na palecie	84	24
Jedn. opak.	5 l	30 l
Rodzaj opakowania	kanister blaszany	kanister blaszany
Kod opakowania	05	30
<b>Nr art.:</b>		
0642	■	■

### Zużycie

Okolo 200 - 400 ml/m<sup>2</sup>, zależnie od podłoża

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.



### Obszary stosowania

- Nasiąkliwe podłoża mineralne



### Właściwości

- Wyrównuje nasiąkliwość
- Materiał odporny na alkalia
- Produkt zawiera rozpuszczalnik
- Silna penetracja drewna



### Dane techniczne produktu

Nośnik	Alkohol - bezwodny (niemieszalny z wodą)
Zawartość fazy stałej	około 4 %
Gęstość (20 °C)	około 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura zapłonu	około 22 °C
Wygląd	bezbarwny płyn

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

### Certyfikaty

- [Angaben zur Ausführung DIN V 18026 - Primer H und Color PA \(OS2\)](#)

### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie


- [Color LA \(6400\)](#)
- [Color PA \(6500\)](#)
- [Color SF \[basic\] \(6415\)](#)
- [Color Flex \(2976\)](#)

### Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża  
Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)  
Nie może zawierać szkodliwych soli

### Sposób stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć.  
Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.  
W razie potrzeby proces powtórzyć.





Wskazówki wykonawcze	<p>Unikać nadmiaru materiału na powierzchni. Należy unikać wyblęszczenia powierzchni Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękanie spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.</p> <p>■ Schnięcie W temp. +20 °C i 65% wilgotności względnej powietrza dalsza obróbka możliwa po 24 godzinach. Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.</p>
Wskazówki	<p>Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej. Należy uwzględnić aktualne przepisy. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!</p>
Narzędzia / czyszczenie	<p>Pędzel, wałek, ławkowiec, odpowiednie urządzenia natryskowe</p> <p>Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.</p> <p>Narzędzia z oferty Remmers</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)</li><li>▶ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)</li><li>▶ Teleskopstiel (4391)</li><li>▶ Farbrolle FC (4913)</li><li>▶ Rączka do wałka (4449)</li><li>▶ Heizkörperpinsel (4541)</li></ul>
Przechowywanie / trwałość	<p>W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.</p>
Bezpieczeństwo / przepisy	<p>Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.</p>
Indywidualne środki ochrony	<p>W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronną dróg oddechowych z filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.</p>
Wskazówka dotycząca utylizacji	<p>Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.</p>
Deklaracja Właściwości Użytkowych	<p>▶ <a href="#">Leistungserklärung</a></p>

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają one jedynie charakter ogólnoinformacyjny i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielość warunków

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.  
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność