



KSE H

Oplosmiddelvrije steenversteviger op basis van kiezelzurester (KSE) met een aanvullende hydrofoberende werking


Leverbaar			
Aantal per pallet	84	24	
Grootte / hoeveelheid	5 ltr	30 ltr	
verpakking	blik	blik	
verpakkingscode	05	30	
art.nr.			
0646	■	■	

Verbruik



Afhankelijk van de soort ondergrond en conditie alsmede doelstelling tussen 0,3 ltr/m² en meerdere ltr/m²
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing



- Het verstevigen van duidelijk verweerde en losgeraakte oppervlakken en tegelijkertijd hydrofoberen
- Voor van origine sterker gesteente en minerale bouwmaterialen
- Het verkrijgen van bijzonder evenwichtige sterkteprofielen in combinatie met KSE 100

Eigenschappen

- Hydrofoberend
- Hoeveelheid gelafscheiding: ca. 30%
- Oplosmiddelvrij
- Goede indringdiepte

Technische gegevens

- In aangeleverde toestand

Dichtheid (20°C)	0,97 gr/cm³
Werkzame stofgehalte	ca. 99 M.-%
Geur	typisch
Katalysatorsysteem	neutraal
Kleur	helder tot licht troebel, eventueel gelig

- Na verwerking

Bijproduct (reactieafhankelijk)	ethanol (verdampt)
---------------------------------	--------------------

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


Aanvullende informatie

- [Controle hoeveelheid gelafscheiding en indringdieptes](#)
- [Methode voor het bepalen van het stevigheidsprofiel](#)
- [Leidraad KSE-modulesysteem](#)

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
- Voorbereiding
Schade en onvolkomenheden bijv. scheuren, slechte voegen, foute aansluitingen, optrekkend en hygropisch vocht eerst behandelen.
De noodzakelijke reinigingsmaatregelen uitvoeren waarbij de ondergrond niet wordt beschadigd bijv. door te sproeien met koud respectievelijk warm water of door stoomcleaning. Hardnekkige vervuilingen verwijderen door middel van de rotec nevelstraaltechniek of door gebruik te maken van Remmers reinigingsproducten bijv. Vuiloplosser (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Clean WR (0675).



Ter voorkoming van materiaalverlies kan al voor de reiniging een voorsteviging met KSE 100 of een andere, geschikte steenversteviger worden uitgevoerd.	
Verwerking  	■ Verwerkingsrichtlijnen Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8 °C tot max. +25 °C. Het impregneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt. Afgemeten horizontaal van boven naar beneden vloeien en direct met een blokkwast nabehandelen. De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen. Oppervlakken die niet met een spuit kunnen worden behandeld, steeds met een goed doordrenkte kwast bewerken.
Verwerkingstip	Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken. Overmatig impregneermiddel binnen 1 uur met Verdunning V 101 verwijderen. Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.
Opmerking	Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Voorwaarde voor een optimale impregnerende werking is opname van het impregneermiddel; dit is afhankelijk van het poriënvolume en vochtgehalte van het bouw materiaal. In geval van bouwschadelijke zouten, een kwantitatieve zoutanalyse uitvoeren. Hoge zoutconcentraties kunnen leiden tot grote schade, die door een impregnering niet kan worden voorkomen. Restanten (bijv. tenside, zeep, was) van een voorafgaande reiniging kunnen de effectiviteit van het product nadelig beïnvloeden en moeten derhalve worden verwijderd.
Gereedschap / reiniging 	Oplosmiddelbestendige lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast en blokkwast Het gereedschap moet droog en schoon zijn. Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met Verdunning V 101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.
Opslag / houdbaarheid 	In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand. Aangebroken verpakking zo snel mogelijk verwerken. De verpakking na ieder gebruik weer luchtdicht sluiten, omdat KSE met (lucht)vochtigheid reageert.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Afval	Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.