



## Holz-imprägnierung [eco]

Hidrofobinis impregnantas vidaus ir lauko medienai




Variantai			
Kiekis ant paletės	672	200	96
<b>Pakuotė</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>2 x 5 l</b>
Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
Pakuotės kodas	01	03	05
<b>Artikulo Nr.</b>			
0652	■	■	■

### Išėiga

Apie 80–120 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui. Reikalingi mažiausiai du sluoksniai.



### Panaudojimo sritys



- Vidaus ir lauko darbams
- Medienai, nesiliečiančiai su žeme
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms (tik gruntavimui), pvz., tvoroms, karkasams, pastogėms, apkalimams
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms (tik gruntavimui), pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik gruntavimui), pvz., langams ir durims
- Paruošiamasis apdorojimas prieš dengiant lazūriniais, nepermatomais dažais ir dangomis, kurių sudėtyje yra alyvos
- Žaidimų aikštelių įrenginiams

### Savybės



- Vandens pagrindu: nėra aitraus kvapo, o darbo įrankius galima plauti vandeniu
- Sudėtyje nėra plėvelę konservuojančių ir medieną apsaugančių biocidų
- Saugo medieną nuo drėgmės
- Sumažina medienos patamsėjimą
- Ilgesnis dangos patvarumas: sumažinamas medienos brinkimas ir susitraukimas
- Naudojant kartu su lazūriniais dažais: tolygesnis apdoroto paviršiaus vaizdas
- Galimybė perdirbti: šiuo produktu impregnuoti medienos gaminiai (pvz., langai) gali būti grąžinami į medžiagų ciklą

### Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Specialus naujausios kartos funkcinis polimerų derinys
Tankis (20 °C)	Apie 1,01 g/cm <sup>3</sup>
Kvapapas	Švelnus, išdžiūvus bekvapis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Galimi sistemos produktai

- **Natural Long Life Stain [eco] (7670)**
- **Natural Long Life Opaque Finish 3in1 [eco] (7650)**
- **Garden Wood Oil [eco] (7690)**
- **Insulating Primer (3440)**
- **Aqua Wood Paint (3600)**
- **Wood Terrace Oil (2652)**



## Pasiruošimas darbui


### ■ Reikalavimai pagrindui

Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %  
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %  
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

### ■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.  
Siekiant sustiprinti poveikį, konstrukcija turi būti nepralaidi vandeniui (vengti horizontalių paviršių, atvirų pjautinių galų, kapiliarinių siūlių, vandens ir drėgmės „kišenių“, vandens purslų poveikio, aštrių briaunų).  
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.  
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

## Apdorojimas



### ■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.  
Dengti teptuku, voleliu arba purkšti.  
Tepti plaušo kryptimi.

## Apdorojimo nurodymai



Apdorojant medieną, kurioje yra daug sudedamųjų dalių, pvz., ąžuolą, raudonąjį kedrą, afzeliją, raudonmedį ir kt., dėl kritulių gali būti išplautos vandenyje tirpios medienos sudedamosios dalys. Dėl to gali pakisti šviesaus mūro ar tinko spalva.  
Produktą dengti tik ant neapdorotos medienos.  
Obliuotiems ir labai dervingų spygliuočių medienos paviršiams gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau atnaujinti. Todėl rekomenduojame medieną nušlifavuoti stambiu disku (P80) arba naudoti neapdorotą pjautinę medieną.  
Siekiant išsaugoti kuo geresnį impregnavimo poveikį, reikėtų atsisakyti tarpinio šlifavimo. Prireikus galima palyginti paviršių šlifavimo kempine.  
Prieš dengiant produktu apdorotą paviršių apraše nenurodytais sistemos produktais, pirmiausia reikia išbandyti jų sukibimą ir suderinamumą.

### ■ Džiūvimas

Apie 4 val., esant 20°C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.  
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.  
Priklausomai nuo medienos rūšies (pvz., ąžuolo) dėl jos sudėtyje esančių medžiagų gali pailgėti džiūvimo trukmė.

### ■ Skiedimas

Paruoštas naudoti


## Darbo įrankiai / valymas



Plastiko šerių teptukas, platus teptukas, putplasčio volelis, slėginis purkštuvas

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.  
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

## Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.  
Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

## Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

## Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.  
Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

## Biocidinių produktų reglamentas

Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turiniui nuo sugedimo dėl mikrobinų organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!



LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą  
(2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 130 g/l (2010). Produkto sudėtyje yra < 0,3 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	130g/l
max.:	0,3g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.