



## Wood Impregnation [eco]

Ūdensnecaurlaidīgs impregnējums koksnei iekštelpās un ārpus telpām




Pieejamība			
Skaitis uz paletes	672	200	96
<b>Izmērs / daudzums</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>2 x 5 l</b>
Iepakojuma veids	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis
Iepakojuma kods	01	03	05
<b>Preces Nr.</b>			
0652	■	■	■

### Patēriņš

Aptuveni 80-120 ml/m<sup>2</sup> uz kārtu, nepieciešamas vismaz 2 kārtas.



### Lietojuma jomas



- Iekštelpās un ārpus telpām
- Kokmateriāli bez saskares ar zemi
- Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru (tikai kā grunts), piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvumi
- Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru (tikai kā grunts), piemēram, salokāmi slēģi, profila dēļi, dārza mājas
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru (tikai gruntēšanai): piem., logi un durvis
- Iepriekšēja apstrāde zem caurspīdīgiem, necaurspīdīgiem un eļļotiem pārklājumiem
- Spēļu laukumu aprīkojums

### Īpašības



- Uz ūdens bāzes: bez smakas, darba instrumentus var skalot ar ūdeni
- Bez konservējošu plēvi veidojošiem un koksnes aizsardzības biocīdiem
- Pasargā koksni no mitruma
- Samazina tumšu koksnes iekrāsojumu veidošanos
- Ilgmūžīgs krāsošanas rezultāts: maksimāli samazina koksnes uzbrīšanas un rukuma īpašības
- Izmantojot kopā ar lakām: veido vienmērīgu lakas klājuma kārtu
- Pārstrādājāmība: ar šo produktu impregnētas koka detaļas (piemēram, logus) var atkārtoti izmantot materiālu aprītē.

### Izstrādājuma dati

Saistviela	Īpaša jaunākās paaudzes funkcionālo polimēru kombinācija
Blīvums (20 °C)	Aptuveni 1,01 g/cm <sup>3</sup>
Smarža	maīga, pēc žāvēšanas bez smaržas

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

### Iespējamie sistēmas produkti

- [Natural Long Life Stain \[eco\] \(7670\)](#)
- [Long Life Stain UV \(2234\)](#)
- [Natural Long Life Opaque Finish 3in1 \[eco\] \(7650\)](#)
- [Maintenance Primer \(1504\)](#)
- [Insulating Primer \(3440\)](#)
- [Aqua Wood Paint \(3600\)](#)
- [Multi-Purpose Varnish 3in1 \(7744\)](#)
- [Opaque Coating 3in1 \(2705\)](#)
- [All Primer \(5420\)](#)
- [Garden Wood Oil \[eco\] \(7690\)](#)
- [Wood Terrace Oil \(2652\)](#)

### Sagatavošanās darbam

- **Prasības pamatnei**  
Izmēru ziņā stabili koksnes būvelementi: koksnes mitrums 11 - 15 %



Izmēru ziņā ierobežoti stabili un nestabili koksnes būvelementi: koksnes mitrums maks. 18 %  
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai.

#### ■ Sagatavošana


Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.

Konstrucijas izveides laikā nodrošiniet tās hermētiskumu, lai pastiprinātu vēlamo efektu (jāizslēdz horizontālas virsmas, atvērtas galu malas, kapilārās šuves, ūdens un mitruma kabatas, jāizvairās no ūdens šļakatām un asām malām).

Veiciet atbilstošas darbības, lai aizsargātu blakus novietotās detaļas un materiālus, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu.

Ņemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 18 „Pārklājumi, kas paredzēti ārpus telpām lietotai koksnei un kokmateriāliem”.

#### Izstrāde



#### ■ Izstrādes apstākļi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: no vismaz +10 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Uzklājiet ar otu, rullīti vai izsmidzinot.

Uzklājiet šķiedras virzienā.

#### Norādes par izstrādi



Nokrišņi var izskalot ūdenī šķīstošās sastāvdaļas no koksnes ar lielu sastāvdaļu daudzumu, piem., ozola, sarkanā ciedra, afzēlijas, sarkankoka u.c. Tā rezultātā uz gaišas krāsas mūra vai apmetuma var veidoties krāsas izmaiņas.

Produktu uzklājiet tikai uz neapstrādātas koksnes.

Izsmidzinot, raugiet, lai netiktu uzklāts pārmērīgs produkta daudzums. Nepieciešamības gadījumā izlīdziniet uzsmidzināto kārtu ar otu.

Ēvelētas koka virsmas un ļoti sveķaini skujukoki var samazināt krāsas adhēziju un noturību pret laikpstākļiem.

Tā rezultātā saīsinās atjaunošanas intervāli. Šī iemesla dēļ koksni iesakām slīpēt raupji (P 80) vai izmantot rupji zāģētu koksni.

Neveiciet starpposma slīpēšanu, lai nodrošinātu iespējami labāku impregnēšanas efektu. Nepieciešamības gadījumā var veikt vieglu izlīdzinošu slīpēšanu ar smilšpapīru.

Pirms pārklāšanas ar sistēmas produktiem, kas nav uzskaitīti sarakstā, ir jāveic iepriekšējs saķeres un saderības tests.

#### ■ Žūšanas laiks

Aptuveni 4 stundas 20 °C temperatūrā ar 65 % relatīvā mitrumā.

Zema temperatūra, sliktā ventilācija un augsts gaisa mitrums aizkavē žūšanu.

Atkarībā no koksnes veida, piem., ozolam koksnes sastāvdaļu dēļ var pagarināties žūšanai nepieciešamais laiks.

#### ■ Atšķaidīšana

Gatavs uzklāšanai

#### Darbarīki/tīrīšana




Plastmasas saru ota, virsmas ota, porolona rullītis, spiediena smidzinātājs

Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties noskalojiet ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Tīrīšanas atlikumus utilizējiet atbilstoši noteikumiem.

#### Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums



Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

Atvērta trauka saturu izmantojiet iespējami īsākā laikā.

#### Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

#### Utilizācijas norāde

Lielāks atlikušā produkta apjoms jāutilizē tā oriģinālajā iepakojumā atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.



Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Satur biocīdu (konservantu) ar aktīvajām biocīdu vielām CMIT/MIT (3:1), lai pasargātu trauka saturu no bojāšanās, ko izraisa mikroorganismi (baktērijas, rauga sēnītes u.c.). Obligāti ievērojiet norādījumus par apstrādi!

GOS saskaņā ar Krāsu direktīvu (Nr. 2004/42/EK)

ES robežvērtība produktam (A/f kat.): ne vairāk kā 130 g/l (2010. gads).

Šis produkts satur < 0,3 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	130g/l
max.:	0,3g/l

Mēs norādām uz to, ka šeit ietvertie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tie pamatā nav uzskatāmi par saistošiem.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāde tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.