



KSE 300 HV

Speciali sutvirtinimo priemonė, kurios sudėtyje nėra tirpiklių, skirta kalkakmeniui

Silicio rūgšties esterių pagrindu (KSE) su specialiais sukibimą skatinančiais elementais

Likutis		
Kiekis ant paletės	84	24
Pakuotė	5 l	30 l
Pakuotės rūšis	W bakelis	W bakelis
Pakuotės kodas	05	30
Artikelio Nr.		
0654	■	■

Išėiga



Priklausomai nuo pagrindo rūšies ir būklės bei panaudojimo paskirties reikės nuo 0,3 l/m² iki kelių l/m².

Norint nustatyti tikslią išėigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

Panaudojimo sritys



- Kalcitinių pagrindų sutvirtinimui
- Stipriai oro sąlygų paveiktų ir nebetvirtų paviršių sutvirtinimui
- Itin subalansuoto tvirtumo profilių išgavimas su KSE 100

Savybės

- Papildomas polinis surišimo mechanizmas
- Išskiriamo gelio kiekis: maždaug 30 %
- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Nehidrofobizuojantis
- Didelis prasiskverbimo gylis

Produkto duomenys

■ Charakteristikos pristatymo metu

Tankis (20 °C)	maždaug 0,97 g/cm ³
Veikliųjų medžiagų kiekis	Maždaug 98 M.-%
Kvapaspas	Tipiškas
Katalizatorių	Neutralus
Spalva	Nuo skaidraus iki šiek tiek drumsto, galimas gelsvas atspalvis

■ Po panaudojimo



Dėl reakcijos susidarantis Etanolis (pasišalina)
šalutinis produktas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- KSE 100 (0719)
- V KSE (0657)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus ir sausas.


■ Paruošimas

Statybinių konstrukcijų defektai, pvz., įtrūkimai, netinkami sujungimai, kylanti drėgmė turi būti pašalinti.

būtinus valymo darbus reikia atlikti atsargiai, pvz. apipurškiant šaltu ar karštu vandeniu arba valant garais; Sunkiai pašalinamą purvą valyti silpna 25 l talpos ROTEC priemonės (5235) srove arba REMMERS valymo priemonėmis [pvz. purvo tirpikliu (0671), CLEAN FP (0666), CLEAN AC (0672), COMBI WR (0675)].

Norint prarasti kuo mažiau medžiagos, ją dar prieš nuvalant galima sutvirtinti KSE 100 priemone arba kita tinkama akmenų tvirtinimo priemone.

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +8 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

Impregnavimo priemonę tepti nespaudžiant, o ją tiesiog užliejant (vengti miglos efekto), taip kad ant statybinės medžiagos paviršiaus susidarytų žemyn tęstanti 30 - 50 cm ilgio plėvelė.

Leisti tekėti horizontaliai nuo viršaus link apačios pavienėmis atkarpomis ir iš karto jas apdoroti plačiu teptuku.

Šį procesą pakartoti kelis kartus (mažiausiai du kartus), (tepti skystą impregnavimo priemonę ant drėgno paviršiaus) kol impregnavimo priemonė nustos gertis.

Paviršių, kurio negalima apdirbti purškimo būdu, padengti su gerai išmirkytu teptuku arba voleliu

Apdirbimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

Impregnavimo priemonės perteklių valandos bėgyje reikia nuvalyti su skiedikliu V 101. Šviežiai padentus paviršius saugoti nuo stipraus lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo.

Nurodymai

Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų. Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbią reikšmę turi pakankamas kiekis impregnavimo priemonės; tai priklauso nuo kiekvienos konstrukcijos porėtumo ir drėgmės kiekio

Esant konstrukciją gadininančioms druskoms, reikia atlikti išsamią druskų analizę Didelis kiekis kenksmingų druskų gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas

Prieš tai naudotų valymo priemonių likučiai (pvz. tensidai, vaškai) gali neigiamai paveikti priemonės veiksmingumą, todėl jie turi būti visiškai pašalinti.

Restauravimo skiedinių, hidrofobizuojančių impregnavimų ir dangų dengimas:

Dėl veikliosios medžiagos "Silicio rūgšties esteriai", po panaudojimo atsiranda laikinas



hidrofobinis efektas, išnykstantis gelio susidarymo metu (reakcinis laikotarpis: mažiausiai 28 dienos). Restauravimo skiedinys, Funcosil impregnavimas ir dangos turėtų būti dedami tik visiškai susidarius gelio sluoksniui. Jeigu praėjus 4 savaitių reakciniam laikotarpiui ant sutvirtintų paviršių pastebimas vandens lašiukų susidarymas, jį galima panaikinti tokį paviršių ištepant alkoholiu arba vandeniu, kurio sudėtyje yra padidintas tensidų kiekis.

Darbo įrankiai/ valymas




Tirpikliams atsparūs žemo slėgio prietaisai, krovimo-iškrovimo ir purškimo įrenginiai, vandens siurbiai, teptukai, platus teptukai ir voleliai iš avies kailio

Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs

Po panaudojimo ir prieš ilgesnę pertrauką, įrenginius išvalyti V 101 skiedikliu.

Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas



Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Produkto likučius sunaudoti artimiausiu metu

Išėjus reikiamą kiekį, pakuotę kiekvieną kartą sandariai uždaryti, nes KSE reaguoja su (oro) drėgme.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.