



Sulfatex LQ

- Sulfatex flüssig -

A szulfátok immobilizálása

Elérhetőség		
Mennyiség raklaponként	90	24
Kiszárlás	5 kg	30 kg
Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna
Göngyölegkód	05	30
Terméksz.		
0663	■	■

Anyagszükséglet

Az alapozástól függően kb. 0,5 - 1,0 kg/m²



Alkalmazási területek

- Porózusos, ásványi építőanyagok, mint pl. téglá, homok-/mészhomoktégla, ásványi vakolatok
- A szulfáttartalmú falazatok helyreállítása



Tulajdonságok

- A szulfátokat nehezen oldódó kötésekké alakítja
- Nem víztaszító



Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C) Kb. 1,04 g/cm³

pH-érték Kb. 2,5

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Kiesol (1810)**
- **WP Sulfatex (0430)**
- **WP Sulfatex rapid (0429)**
- **Salt IH (0674)**
- **Remmer féle rendezési (szanáló) tisztítórendszer**

Előkészítés


- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Pormentes, tiszta, mentes a leváló anyagoktól (olajok, viaszok, zsírok, stb.)



■ Előkészítés

Festékek, vakolatok, és üledékek eltávolítása, legalább 80 cm –rel a felső falazat-só, ill. nedvesség –szegély fölött.
Felismerhető só-bevonat százon történő lekefézése.
Káros vakolat-hornyok kikaparása legalább 2 cm mélységben.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Anyag-, környezeti-, és alapozási hőmérséklet: legalább +5 °C –tól max. +35 °C-ig.

Az anyagot szakaszosan, nyomás és ködképződés nélkül árasztásos eljárással vízszintesen fentről lefelé kell felhordani.

A folyamatot addig kell ismételni (nedves a nedvesben) amíg már nem tud felszívódni több anyag.

Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

Az anyagfelesleget azonnal el kell távolítani.

A következő Kiesolos alapozó (1:1 vízzel) legkorábban 2-3 óra elteltével történő felvitele.

Tudnivalók

Nem alkalmas optikailag jelentős felületek feljavítására.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechnológiában foglaltakat.

Figyelembe kell venni az aktuális szabályzatokat és a jogszabályi követelményeket.


Munkaeszközök és tisztításuk



Seprű, ecset, fődémkefe, felületszórás

A munkavégző készülékeket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

+ 8°C alatti tárolásnál üledék képződhet, ez magasabb hőmérsékletnél ismét feloldódik.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.