



## Sulfatex LQ

- Sulfatex flüssig -

Prípravok na ochranu fasád pred sulfátmi

Dostupnosť		
Počet kusov na palete	90	24
<b>Balenie</b>	<b>5 kg</b>	<b>30 kg</b>
Druh balenia	plastový kanister	plastový kanister
Kód obalu	05	30
<b>Číslo výrobku</b>		
0663	■	■

### Spotreba

V závislosti od podkladu: cca 0,5 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>



### Oblasti použitia

- Porézny, minerálny stavebný materiál, ako tehly, piesok, / vápno, minerálne omietky
- Penetrácia muríva s obsahom sulfátov



### Vlastnosti výrobku

- Premieňa sulfáty na ťažko rozpustné zlúčeniny
- Nehydrofóbný



### Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 1,04 g/cm <sup>3</sup>
Hodnota pH	Cca 2,5

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

### Systémové produkty


- [Kiesol \(1810\)](#)
- [WP Sulfatex \(0430\)](#)
- [WP Sulfatex rapid \(0429\)](#)
- [Salt IH \(0674\)](#)
- [Remmers Sanierputzsysteme](#)

### Prípravné práce

- Požiadavky na podklad  
Bez prachu, čistý, bez separačných látok (oleje, vosky, tuky atď.)
- Príprava podkladu  
Odstráňte nátery, omietky a stierky najmenej 80 cm nad hornou hranou steny alebo hranou vlhkosti. Viditeľné nánosy soli odstráňte kefou do sucha. Poškodené maltové škáry vyškrabte do hĺbky minimálne 2 cm.

### Spracovanie

Aplikovať materiál postupným polievaním, bez použitia tlaku a hmlového otryskaniu, vodorovne zhora nadol. Postup (mokrý do mokrého) opakovať tak dlho, až už nedochádza k vstrebávaniu materiálu.



### Upozornenie pri spracovaní

Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť. Okamžite odstráňte prebytočný materiál



	Následný základný náter Kiesol (1:1 s vodou) naneste najskôr po 2 - 3 hodinách.
Upozornenie	Nepoužívať na úpravu povrchov, u ktorých je dôležitý pekný vzhľad. Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy. Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy
Pracovné náradie, čistenie	Metla, štetec, štetka, plošný postrekovač  Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.  Remmers náradie ➤ <a href="#">Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)</a>
Skladovanie	Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov. Skladovanie pod + 8°C môže viesť k usazeninám na dne, ktoré sa pri vyšších teplotách znovu rozpustí.
Bezpečnosť	Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.
Osobné ochranné pomôcky	Pri nanášaní striekaním používajte dýchací filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie.
Upozornenie na likvidáciu odpadu	Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.