



Clean AC [basic]

- Klinkerreiniger AC -

Savas tisztítószer

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	240	90	44
Kiszerezés	12 x 1 kg	5 kg	10 kg
Göngyöleg típusa	műa. vödör	műa. vödör	műa. vödör
Göngyölegkód	01	05	10
Terméksz.			
0672	■	■	■

Anyagszükséglet

Kb. 0,05–0,1 kg/m² szennyeződéstől függően
1:10 vízben



A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.

Alkalmazási területek



- Klinkerből és téglából készült látszófalazathoz
- Habarcs maradék, mész- és cementfátyol eltávolítására
- Mész- és kazánkö eltávolítására

Tulajdonságok



- Nagyon kiadós porkoncentrátum
- Könnyen oldódik meleg vízben
- pH-érték 0,8 (10%-os oldat)

Terméjkellemzők

Oldhatóság	nagyon jó
pH-érték (20 °C)	0,8 (10%-os oldat)
Megjelenés	fehér, kristályos por

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Funcosil WS (0614)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil FC (0711)**


Előkészítés

- **Előkészítés**
A durva szennyeződések mechanikailag kell eltávolítani.



A tisztítandó felülete elő kell nedvesíteni.
A szennyeződés mértékétől függően 1:4–1:20 koncentrációjú oldatot kell készíteni.
A tisztítás mértékének megállapításához próbafelületet kell készíteni.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

A szennyeződésre beállított oldatot a megfelelő eszközzel kell felhordani.

A felületet gyökérkefe vagy súroló segítségével kell tisztítani.

Intenzíven kell utólag lemosni.

Nagynyomású tisztítóberendezéssel optimális a tisztítás.

A tisztítószert maradéktalanul el kell távolítani.

A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.

Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

Megfelelő felfogóedényt kell felszerelni.

Tisztítószert maradványok mészkivirágzást okozhatnak.

A fémmel érintkezett felületet azonnal le kell mosni vízzel.

A sötét fugák a tisztítás után világosabbak lehetnek.

Mészke burkolólapokra nem alkalmas.

Erősen porózus ill. kivirágzásra hajlamos felületeket előre kell impregnálni és végül lehet tisztítani (DE3018116C2 sz. eljárási szabadalom).

Tudnivalók

Mészke burkolólapokra nem alkalmas.

A szer az építőanyagokon csak az ásványi eredetű szennyeződéseket oldja, a ráakódott piszkot nem.

Figyelembe kell venni az aktuális szabályzatokat és a jogszabályi követelményeket.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a termék tanúsítványban foglaltakat.

Próbafelület készítése kötelező!


Munkaeszközök és tisztításuk



Gyökérkefe, súroló, nagynyomású tisztító

A munkaeszközöket a felhasználás után azonnal vízzel le kell tisztítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 36 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.



A tisztítószerekre
vonatkozó 648/2004/EK
rendelet

≥ 30% amfoter felületaktív anyag

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.