



## Clean AC [basic]

### - Klinkera tīrīšanas līdzeklis AC -

Skābais tīrīšanas līdzeklis

Pieejamība			
Skaits paletē	240	90	44
VPE	12 x 1 kg	5 kg	10 kg
Iepakojuma veids	Spainis K *	Spainis K *	Spainis K *
Iepakojuma kods	01	05	10
<b>Preces Nr.</b>			
0672	■	■	■

#### Patēriņš



Apm. 0,05 - 0,1 kg/m<sup>2</sup> atkarībā no netīrības pakāpes  
atšķaidīts ar ūdeni 1:10

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

#### Izmantošanas jomas



- Mūra fasādēm no klinkera un ķieģeļiem
- Javas pārpalikumu, kaļķa un cementa uzkārtiņas noņemšanai
- Kaļķa un katlakmens noņemšanai

#### Īpašības



- Augstas produktivitātes pulvera koncentrāts
- Viegli šķīst siltā ūdenī
- pH-vērtība 0,8 (10% šķ)

#### Izstrādājuma dati

Šķīdība	Ļoti laba
pH-vērtība (20 °C)	0,8 (10 % Lsg.)
Izskats	Balts, kristālveida pulveris

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

#### Sertifikāti

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

#### Iespējamie sistēmas produkti

- [Funcosil WS \(0614\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil FC \(0711\)](#)



## Sagatavošanās darbam

### ■ Sagatavošana


Mehāniski noņemiet rupjus netīrumus.

Tīrāmo pamatni samitriniet ar ūdeni.

Atkarībā no netīrumu intensitātes pagatavojiet šķīdumu, kura koncentrācija ir 1:4 - 1:20.

Izveidojiet parauga laukumu tīrīšanas efekta novērtēšanai.

## Apstrāde



### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Izmantojot piemērotu ierīci, uzklājiet piesārņojumam pielāgoto šķīdumu.

Notīriet virsmu ar berzamo birsti vai asu slotu.

Rūpīgi nomazgājiet.

Papildus var veikt tīrīšanu ar augstspiediena tīrītāju.

Mazgāšanas līdzeklis ir jānoņem bez atlikumiem.

Ja nepieciešams, atkārtojiet.

## Norādījumi par apstrādi

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

Ir jāizveido nepieciešamās savākšanas ierīces.

Tīrīšanas līdzekļa pārpalikumi var radīt kaļķa izskalojumus.

Pēc saskares metāli uzreiz jānoskalo ar ūdeni.

Tumšas šuves tīrīšanas rezultātā var kļūt gaišākas.

Nav piemērots kaļķu-smilšu apdares ķieģeļiem.

Ļoti porainām vai balējošām virsmām jāveic iepriekšēja impregnēšana, pēc kuras veicama tīrīšana (procesa patents DE3018116C2).

## Norādījumi

Nav piemērots kaļķu-smilšu apdares ķieģeļiem.

Materiāls šķīdina tikai kaļķi saturošus netīrumus, nevis citas netīrumu nogulsnes.

Jāņem vērā pašreizējie noteikumi un juridiskās prasības.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!


## Darba instrumenti/tīrīšana



Beršanas birste, asa slotu, augstspiediena tīrītājs

Tīriet instrumentus ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

## Glabāšana/glabāšanas laiks



Neatvērtajā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un aizsargā no sala vietā, vismaz 36 mēnešus.

## Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

## Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.



---

Deterģentu regula (ES)  
nr. 648/2004

> 30 % amfotēriskās virsmaktīvās vielas

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.