



Salt IH

- Salzsperre -

Состав для временной локализации солей в кладке

Доступные позиции

Кол-во на палете	90	24
Единица упаковки	5 кг	30 кг
Тип упаковки	канистра пласт.	канистра пласт.
Код упаковки	05	30
Арт. №		
0674	■	■

Расход

~ 0,4 - 0,6 кг/м²



Область применения



- Пористые минеральные строительные материалы (например, глиняный кирпич, песчаник / силикатный кирпич, минеральные штукатурки)
- Ремонт кирпичной кладки, содержащей соли
- Улучшение свойств поверхности основания

Свойства



- Локализует соли в каменной кладке
- Снижает впитывающую способность
- Оказывает укрепляющее действие
- Сужает поры

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	1,1 г/см ³
Уровень pH	~ 11
Цвет	красноватый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Kiesol \(1810\)](#)
- [WP Sulfatex \(0430\)](#)
- [WP Sulfatex rapid \(0429\)](#)
- [Sulfatex LQ \(0663\)](#)
- [Санирующие штукатурные системы Remmers](#)



Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть чистым, свободным от пыли и веществ способных оказывать разделительное действие (масел, восков, жиров и т.п.)


■ Подготовка поверхности

Удалить лакокрасочные покрытия, штукатурки и обмазки до уровня минимум 80 см над границей выхода солей и намокания.

Видимый солевой налет удалить сухой щеткой.

Поврежденные швы очистить от шовного раствора на глубину не менее 2 см.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +35 °C.

Разграничив поверхность на участки, нанести материал методом облива, без напора и образования тумана, по горизонтали сверху вниз.

Повторить процесс несколько раз (мокрое по мокрому) до тех пор, пока материал не перестанет впитываться.

Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

Излишек материала сразу снять.

Последующие работы выполнить свежее по свежому в пределах времени реакции.

Общие указания

Не предназначено для укрепления поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования относительно внешнего вида.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания.


Рабочий инструмент / очистка



Щетка, кисть, швабра, опрыскиватель

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации



Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.