



Salt IH

- Salzsperre -

Laikinas mūro hermetizavimas nuo druskų

Variantai		
Kiekis ant paletės	90	24
Pakuotė	5 kg	30 kg
Pakuotės rūšis	Plastikinis bakelis	Plastikinis bakelis
Pakuotės kodas	05	30
Artikulo Nr.		
0674	■	■

Išėiga

Apie 0,4–0,6 kg/m²



Panaudojimo sritys

- Porėtoms, mineralinėms statybinėms medžiagoms, pvz., plytoms, smėliui / kalkių smiltainiui, mineraliniam tinkui
- Mūro, kuriame yra druskų, gruntavimui
- Paviršių apdorojimui



Savybės

- Izoluoja kenksmingas druskas
- Mažina sugeriamumą
- Sutvirtina
- Susiaurina poras



Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	1,1 g/cm ³
pH-vertė	Apie 11
Spalva	Rausva

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **Kiesol (1810)**
- **WP Sulfatex (0430)**
- **WP Sulfatex rapid (0429)**
- **Sulfatex LQ (0663)**
- **Remmers sanavimui skirtos valymo sistemos**


Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus, ant jo negali būti dulkių ir sukibimui trukdančių medžiagų (tepalų, riebalų, vaško ir pan.).
- **Paruošimas**
Pašalinti mažiausiai 80 cm dažų, tinko ir suspensijų sluoksnį nuo viršutinio mūrinės sienos krašto, paveikto druskų ar drėgmės.
Matomas druskų apnašas pašalinti sausuoju būdu, panaudojant šepetį.
Pažeistas skiediniu užpildytas siūles išgremžti iki mažiausiai 2 cm gylio.

Apdorojimas

Medžiagą dengti etapais, be spaudimo ir purškimo, naudojant pilamojo dengimo metodą, horizontaliai iš viršaus į apačią.

Medžiagos dengimo ant dar neišdžiūvusio paviršiaus procesą kartoti tol, kol paviršiuje nebebus stebimas medžiagos įsigėrimas.





Apdorojimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Medžiagos perteklių nedelsiant pašalinti.
Tolesnius darbus atlikti paviršiui dar neišdžiūvus, reakcijos laikotarpiu.

Nurodymai

Netinka dengti paviršiams, kuriems svarbūs išvaizdos reikalavimai.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.
Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

Darbo įrankiai / valymas

Šluota, teptukas, lubų šepetys, paviršių purkštuvas



Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

Remmers įrankiai

- [Salt Test-Set \(4953\)](#)
- [Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- [Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- [Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)
- [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)
- [Schlämmbürste \(4517\)](#)

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai napatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.