



## Salt IH

### - Zoutsper -

Voor het tijdelijk inkapselen van zouten in muren

Leverbaar		
Aantal per pallet	90	24
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>5 kg</b>	<b>30 kg</b>
Verpakkingstype	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	05	30
<b>art.nr.</b>		
0674	■	■

Verbruik Ca. 0,4 -0,6 kg/m<sup>2</sup>



#### Toepassing



- Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
- Instandhouding van zoutbelast metselwerk
- Oppervlakteverbetering

#### Eigenschappen



- Inkapseling van schadelijke zouten
- Vermindering van het absorptievermogen
- Verstevend
- Porieverdichtend

#### Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH-Waarde	Ca. 11
Kleur	Rood

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


#### Mogelijke systeemproducten

- [Kiesol \(1810\)](#)
- [WP Sulfatex \(0430\)](#)
- [WP Sulfatex rapid \(0429\)](#)
- [Sulfatex LQ \(0663\)](#)
- [Remmers Saneerputzsystemen\\_0674](#)

#### Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten  
Stofvrij, schoon, vrij van scheidende stoffen (oliën, was, vetten, enz.)
- Voorbereidingen  
Verwijder verf, gips en slurrie ten minste 80 cm boven de bovenrand van het muurzout of vochtigheidsrand.  
Borstel eventuele zoutafzettingen droog weg.  
Kras beschadigde mortelvoegen minimaal 2 cm diep uit.

#### Verwerking



Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.  
De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

#### Applicatie

Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.



---

	Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen. Volgende behandelingen nat-in-nat, binnen de reactietijd, uitvoeren.
Opmerking	Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
Gereedschap / reiniging	Borstel of lagedrukspuit met breedstraalmond  Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.  Remmers gereedschap <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Salt Test-Set (4953)</li><li>➤ GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)</li><li>➤ Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)</li><li>➤ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)</li><li>➤ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)</li><li>➤ Heizkörperpinsel (4541)</li><li>➤ Schlämbbürste (4517)</li></ul>
Opslag / houdbaarheid	In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Bij verwerking door middel van sproeien adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Afval	Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.