



## Injection Cream 80 [basic]

Oldószermentes sziloxánkrém a falazatban felszálló nedvesség leküzdésére, vízszintes vízzárásként.

| Elérhetőség            |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| Mennyiség raklaponként | 64         | 32         |
| Kiszerezés             | 5 l        | 12,5 l     |
| Göngyöleg típusa       | műa. vödör | műa. vödör |
| Göngyölegkód           | 05         | 13         |
| <b>Terméksz.</b>       |            |            |
| 0691                   | ■          | ■          |

### Anyagszükséglet

Részleteket az alkalmazási példákat tartalmazó felhasználási táblázatban találhat Üreges falazatnál magasabb anyagszükséglettel kell számolni.



### Alkalmazási területek

- Porózus, ásványi építőanyagok, mint pl. téglá, homok-/mészhomoktégla
- A falazat utólagos, nyomásmentes keresztmetszeti szigetelése 95%-os átnedvesedésig.



### Tulajdonságok

- Hidrofóbizáló
- Oldószermentes
- Nyomás nélküli injektálásra optimalizált
- Sziloxán-alapú



### Termékjellemzők

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Sűrűség (20 °C)   | kb. 0,89 g/cm <sup>3</sup> |
| Lobbanáspont (°C) | > 100 °C                   |
| Megjelenés/szín   | tejes, fehér               |
| Állag             | krémes                     |

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- WP Sulfatex (0430)
- WP Sulfatex rapid (0429)
- WP DS Levell (0426)

### Előkészítés


- Alapfelülettel szembeni követelmények  
A furatokat meg kell tisztítani a portól.



#### ■ Előkészítés

Furatok elkészítése: Egysorban, átmérő 12 mm, távolság 12 cm, dőlésszög vízszintes, furatmélysége kb. 2 cm-rel rövidebb, mint a falszélessége.  
0,6 m feletti vastagságú falaknál ajánlatos a furatsorokat mindkét oldalon elrendezni.

#### Feldolgozás



#### ■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

Az anyagot a göngyölegtől függően a megfelelő injektálóberendezéssel kell injektálni.  
A furatok utolsó 2 cm-ét nem kell krémmel feltölteni.

#### Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

A furatokat ugyanazon a napon Dichtspachtel-lel le kell zárni.

Az anyag szétszivárgási területén ideiglenes felületi elszíneződés jelentkezhet, különösen látszó falazatnál.

A rákövetkező felületi vízszigetelésnél javasoljuk, hogy a furatok láncolatának területére még egy vízszigetelő (Dichtpachtel) réteget kell felglettelni.

A felület vízszigetelését utólag 30 cm-rel a furatsor felett és alatt el kell készíteni. Adott esetben a határoló felületeket is be kell vonni.

#### Alkalmazási példák

#### ■ Felhasználási táblázat

A felhasználás a feltöltendő furattér fogat plusz biztonsági ráhagyásnak felel meg.

Furatátmérő: 12 mm

Furattávolság: 12 cm, vagyis méterenként 8,3 furat

| Falvastagság: | Furatmélység: | Felhasználás* m-ként: |
|---------------|---------------|-----------------------|
| 10 cm         | kb. 8 cm      | <b>kb. 80 ml</b>      |
| 11,5 cm       | kb. 9,5 cm    | <b>kb. 100 ml</b>     |
| 24 cm         | kb. 22 cm     | <b>kb. 230 ml</b>     |
| 36 cm         | kb. 34 cm     | <b>kb. 350 ml</b>     |
| 42 cm         | kb. 40 cm     | <b>kb. 415 ml</b>     |

\* kb. 10% biztonsági ráhagyás bekalkulálva

#### Tudnivalók

Nem alkalmas pórusos betonra és agyag építőanyagokra.

Nem alkalmas friss fugákban.

Karbonátos terméskőn hatásossági vizsgálat szükséges.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Figyelembe kell venni az aktuális szabályzatokat és a jogszabályi követelményeket.


A kapilláris nedvesség-továbbítás leküzdésére szolgáló, tanúsított injektáló anyagok bedolgozásával kapcsolatos tudnivalókat a 4-10-15 WTA útmutató tartalmazza, amit az eljárás során figyelembe kell venni.

**Munkaeszközök és tisztításuk**

Továbbító- és szóróeszközök, megfelelő injektáló-lándzsával

Munkaeszközöket és az esetleges beszennyeződések azonnal friss állapotban vízzel kell tisztítani.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

**Tárolás/eltarthatóság**

Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

**Biztonság/előírások**

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

**Egyéni védőfelszerelés**

Megfelelő védőkesztyű, -szemüveg, és ruházat viselése.

**Ártalmatlanítás**

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.