



## Injection Cream 80 [basic]

Silanový krém na injektáž muriva proti vztlínajúcej vlhkosti

Dostupnosť		
Počet kusov na palete	64	32
<b>Balenie</b>	<b>5 l</b>	<b>12,5 l</b>
Druh balenia	plastové vedierko	plastové vedierko
Kód obalu	05	13
<b>Číslo výrobku</b>		
0691	■	■

### Spotreba



Podrobnosti pozri v tabuľke v časti Príklady použitia  
Pri murive s dutinami je potrebné rátať s vyššou spotrebou.

### Oblasti použitia



- Porézne minerálne stavebné materiály ako tehla, piesková a vápenno-piesková tehla
- Dodatočná hydroizolácia muriva bez tlaku do 95% nasýtenia vlhkosťou

### Vlastnosti výrobku



- Nové inverzné zloženie pre rýchlejší účinok
- Na báze silánu/siloxánu
- Optimalizovaný pre beztlakovú injektáž
- Vysoko výdatný
- Hydrofobizujúci

### Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,94 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutia	> 100 °C
Vzhľad / Farebný odtieň	Mliečny, biely
Konzistencia	Krémový

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.


### Systémové produkty

- WP Sulfatex (0430)
- WP Sulfatex rapid (0429)
- WP DS Levell (0426)

### Prípravné práce

- Požiadavky na podklad  
Vrt musí byť očistený od prachu.
- Príprava podkladu  
Zhotovenie vrtných otvorov: Jednoradovo, priemer 12 mm, vzdialenosť 12 cm, sklon vodorovný, hĺbka vrtu = hrúbka muriva mínus 2 cm.  
Pri múroch a stenách hrubších ako 0,6 m odporúčame realizovať vrt z oboch strán

### Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní  
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Materiál podľa balenia injektovať vhodným zariadením.  
Vrty nevyplňať krémom v posledných 2 cm.

### Upozornenie pri spracovaní

Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.



Vrty uzavrite v ten istý deň pomocou WP DS Level.  
V oblasti, do ktorej nasiakne materiál, môže dôjsť k dočasnej zmene sfarbenia, zvlášť na pohľadovom murive.  
Pre následnú plošnú izoláciu odporúčame oblasť radu vrtov pretiahnuť vrstvou WP DS Level.  
Následne vykonajte plošnú izoláciu minimálne 30 cm pod a nad rovinu vrtov. Prípadne natiahnite na susedné časti.  
Doporučujeme vytvoriť skúšobné plochy.

#### Príklady použitia

Spotreba zodpovedá objemu vrtov, príp. bezpečnostnej rezerve.  
Priemer vrtov: 12 mm  
Vzdialenosť vrtov: 12 cm, t.j. 8,3 vrtov na bežný meter

Hrúbka muriva:	Hĺbka vrtu:	Spotreba* na m:
10 cm	ca. 8 cm	ca. 80 ml
11,5 cm	ca. 9,5 cm	ca. 100 ml
24 cm	ca. 22 cm	ca. 230 ml
36 cm	ca. 34 cm	ca. 350 ml
42 cm	ca. 40 cm	ca. 415 ml

\* pripočítaná ca. 10 % bezpečnostná rezerva

#### Upozornenie

Nevhodný pre pórobetón a hlinené stavebné materiály.  
Nevhodný pre čerstvú škárovaciu maltu  
Na karbonátových prírodných kameňoch sa vyžaduje skúška účinnosti.  
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.  
Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy  
Pokyny na plánovanie injektáže na spracovanie certifikovaných injektážnych látok na zabránenie kapilárneho prieniku vlhkosti sa nachádzajú v smernici WTA-Merkblatt 4-10.

#### Pracovné náradie, čistenie



Nízkotlakové čerpace a striekacie zariadenia s vhodnou injektážnou koncovkou


Náradie a nečistoty očistite v čerstvom stave koncentrátom Aqua RK-898 (3868) alebo riedidlom V 101 (0978).  
V prípade dlhšej nečinnosti vyprázdnite stroj a vyčistite ho pomocou RK-898 alebo riedidla V101.  
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.  
Pri strojom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

Remmers náradie

➤ [Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline \(4667\)](#)

#### Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



#### Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

#### Osobné ochranné pomôcky

Noste hodné pracovné rukavice, okuliare a oblečenie

#### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.