



Hard Wax Oil

- Hartwachs-Öl -

Kieto vaško alyva natūralių aliejų pagrindu




Atspalvis	Variantai				
	Kiekis ant paletės	360	672	200	22
	Pakuotė	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	83	01	03	20
	Artikulo Nr.				
Bespalvis/Farblos	0695	■	■	■	■
Spec. atspalviai	0668		■	■	■

Išėiga

10–50 ml/m² vienam sluoksniui
Išėiga labai priklauso nuo pagrindo sugeriamumo ir galutinio šlifavimo.



Panaudojimo sritys



- Vidaus patalpų medienai
- Medinėms grindims ir laiptams
- Vertingiems medžio masyvo baldams
- Medinėms plokštėms ir plintusams
- Kamštinėms grindims
- Virtuvės darbastaliams (dėl nuolatinio vandens poveikio) reikėtų naudoti tam skirtą aliejų „Natural Worktop Finish^[eco]“.

Savybės



- Lengviau pašalinamos dulės ir nešvarumai
- Giliai įsigeria ir paryškina natūralią medienos struktūrą
- Patvarus, neteplus, atsparus nusidėvėjimui
- Geras atsparumas buityje naudojamoms medžiagoms (pvz., vandeniui, kokakolai, alui, arbatai, kavai, vynui ir valikliams)
- Suformuoja ploną apsauginę labai kokybiško vaško plėvelę

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Tankis	Apie 0,85 g/cm ³
Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4)	12–14
Kvapas	Švelnus
Blizgesys	Matinis

Paiteiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- Interior Wood Stain (2400)
- Wischpflege für geölte Böden ^[eco] (7699)



Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

Medienos drėgmė: 8–12 %

Paviršių, kuriais bus vaikščiojama, galutinis šlifavimas atliekamas naudojant ne smulkesnį kaip P100–120 šlifavimo popierių

Baldų paviršiui ar pan. galutiniam šlifavimui naudoti ne smulkesnį nei P180 šlifavimo popierių

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.

Riebaluotą ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger“).

Spalvai suteikti prireikus gruntuoti produktais „Interior Wood Stain“ arba „OB-008“.

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Dengti plonu sluoksniu plačiu teptuku arba voleliu.

Medžiagos perteklių po 20–30 min. nuvalyti.

Dengiant baldų paviršius naudoti marlės / medvilnės audinį.

Didesniems paviršiams padengti prireikus naudoti vieno disko grindų valymo mašiną su baltu poliravimo padu.

Išdžiūvus vienam sluoksniui, kitą galima dengti be tarpinio šlifavimo.

Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

Apdorojimo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu vėdinimu.

Šlifuojant produktu apdorotus paviršius, visada dėvėti kvėpavimo takų apsauginę kaukę (dulkių filtro kaukė P2).

Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV informacinis dokumentas Nr. 209-046). Toje pačioje darbo vietoje negalima naudoti nitroceliuliozinių lakų ar beicų. Suteptus tekstilės gaminius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius, dulkių surinkimo filtrus) surinkti į ugniai atsparias atliekų talpyklas ir saugiai juos pašalinti (užpildus vandeniu).

■ Džiūvimas

Nelimpa dulkės: maždaug po 3 val.

Galima liesti: maždaug po 6 val.

Galima dengti kitą sluoksnį: išdžiūvius per naktį

Pilna apkrova galima: maždaug po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinėi oro drėgmei.

Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo sugeriamumo.

Medžiagos perteklius neįgeriančiuose plotuose, žema temperatūra ir (arba) didelė oro drėgmė sulėtina džiūvimą.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti

Nurodymai

EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:

šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

Aliejaus pagrindu pagamintuose produktuose yra natūralių ingredientų. Dėl UV spindulių poveikio, nevienodo šviesos paskirstymo, karščio ar pavienių medienos pokyčių, gali pakisti paviršius. Dėl to reikia ypatingos apdoroto paviršiaus priežiūros (žr. bendruosius aliejaus ir vaško apdorojimo nurodymus). Siekiant išvengti tokių pokyčių, rekomenduojama rinktis beicuotą ir šviesai atsparų lakuotą paviršiaus dizainą.

Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota arba minkšta grindų šluoste.

Visapusiškai ir nuolatinei priežiūrai rekomenduojame naudoti priežiūros priemonę aliejumi padengtoms medinėms grindims „Wischpflege für geölte Böden [eco]“.

Ant nuvalyto renovuojamo paviršiaus pakartotinai užtepti produkto, nepalikant jokių likučių.

Vandens žymės ir kitas dėmes ant baldų paviršiaus nušveisti plieno vilna (smulkumo laipsnis 000) ir padengti plonu produkto sluoksniu.

Techninės ir kasdienės priežiūros rinkinys suteikia galimybę atnaujinti ir ilgainiui išsaugoti paviršius.

Atkreipti dėmesį į „Aliejumi padengtų paviršių priežiūros nurodymus“.




Darbo įrankiai / valymas



Natūralių šerių teptukas, platus teptukas, veliūro volelis, marlė / nespūkuojantis medvilninis audeklas, vieno disko grindų valymo mašina su baltu poliravimo padu
Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger“).
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.
Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.