



Hard Wax Oil

- Hartwachs-Öl -

Cieta vaska eļļa uz dabisko eļļu bāzes



Krāsas tonis	Pieejamība				
	Skaitis uz paletes	360	672	200	22
	Izmērs / daudzums	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	Iepakojuma veids	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis
	Iepakojuma kods	83	01	03	20
	Preces Nr.				
Bezkrāsains/Farblos	0695	■	■	■	■
Speciālie krāsu toņi	0668		■	■	■


Patēriņš

10–50 ml/m² uz katru krāsas slāni

Patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes absorbcijas spējas un nobeiguma slīpēšanas.



Lietojuma jomas



- Koksne iekšstelpās
- Koka grīdas un kāpnes
- Augstas kvalitātes masīvkoka mēbeles
- Paneļi un līstes
- Korķa grīdas
- Virtuves darba virsma tiek pastāvīgi noslogota ar ūdeni, tāpēc izmantojiet „Natural Worktop Finish [eco]”.

Īpašības



- Putekļus un netīrumus atgrūdošs, viegli kopjamām virsmām
- Dzīvi iesūcas un izceļ koksnes dabisko struktūru
- Ilgizturīgs, netīrumus atgrūdošs, izturīgs pret nodilumu
- Laba noturība pret izvēlētajām sadzīves substancēm (piem., ūdeni, kolu, alu, tēju, kafiju, vīnu un tīrīšanas līdzekļiem)
- Veido plānu aizsargplēvi no augstas kvalitātes vaskiem

Izstrādājuma dati

Saistviela	Alkīdsveķi
Blīvums	Apt. 0,85 g/cm ³
Iztecēšanas laiks (20° C, DIN 4)	12–14
Smarža	Maiga
Spīduma pakāpe	Matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- [Interior Wood Stain \(2400\)](#)



Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Koksnes mitrums: 8 - 12 %
Koksnes noslēdzošā slīpēšana cilvēku pārvietošanās zonās ar materiālu, ne smalkāku par P 100-120
Koksnes noslēdzošā slīpēšana mēbeļu virsmām u.tml. ar materiālu, ne smalkāku par P 180

■ Sagatavošana

Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.
Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni ar „Verdünnung & Pinselreiniger”.
Krāsošanai, ja nepieciešams, gruntējiet ar „Interior Wood Stain” vai „OB-008”.

Izstrāde



■ Izstrādes apstākļi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: no vismaz +15 °C līdz maks. +30 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Uzklājiet plānā kārtā ar plakano otu vai rullīti.

Pēc apt. 20-30 min noņemiet lieko materiālu.

Ja nepieciešams, mēbelēm izmantojiet marles tamponu/kokvilnas audumu.

Lielākām virsmām, ja nepieciešams, izmantojiet viena diska mašīnu ar baltu pulēšanas spilventiņu.

Pēc nožūšanas uzklājiet otru slāni bez starpslīpēšanas.

Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs, jo pretējā gadījumā var veidoties nelielas krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

Norādes par izstrādi



Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic izmēģinājuma uzklāšana, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

Izstrādes un žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.

Slīpējot koka virsmas, kas apstrādātas ar produktu, vienmēr valkājiet respiratoru (putekļu filtra masku P2).

Pašaizdegšanās risks (DGUV informācija 209-046). Nedrīkst apstrādāt ar NC saturošām lakām vai kodināšanas šķīdumiem vienā un tajā pašā darba vietā; savāciet piesārņotos tekstilizstrādājumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbu, putekļu savākšanas tvertnes) ugunsdrošos atkritumu konteineros un iznīciniet tos ugunsdrošā veidā (zem ūdens).

■ Žūšanas laiks

Putekļu sauss: apt. pēc 3 stundām

Var pieskarties: apt. pēc 6 stundām

Pārkrāsojams: nākamajā dienā

Pilnībā noslogojams: apt. pēc 7 dienām

Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

Žūšana ir atkarīga no koksnes veida un pamatnes absorbcijas spējas.

Pārmērīgs materiāla daudzums uz neabsorbējošām vietām, kā arī zema temperatūra un/vai augsts gaisa mitrums pagarina žūšanas laiku.

■ Atšķaidīšana

Gatava lietošanai

Norādes

DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija”:

Šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).

Produkti uz eļļas bāzes satur dabiskas sastāvdaļas. UV gaismas ietekmē, gaismas neesamības gadījumā (dzeltēšana tumsas ietekmē), siltuma ietekmē, kā arī individuālu koksnes izmaiņu rezultātā var veidoties virsmas izmaiņas. Nemiet vērā informācijas lapu, kurā sniegti vispārīgi norādījumi par virsmu apstrādi ar eļļām un vaskiem. Ja šādas izmaiņas nav vēlamas, ieteicams izveidot kodinātu un gaismizturīgu lakotu virsmu.

Ar saru suku vai mopu regulāri noslaukiet putekļus un netīrumus no grīdas un kāpnēm.

Pilnīgai kopšanai un uzturēšanai mēs iesakām izmantot „Wischpflege für geölte Böden [eco]”.

Remonta gadījumā notīrītā virsma pēc tam jāapstrādā tā, lai netīrumi tai mazāk pieķertos.

Ūdens palieku kontūras vai traipus no mēbelēm notīriet ar tērauda vilnu (smalkuma pakāpe 000) un uzklājiet plānu produkta kārtu.

Uzturēšanas un kopšanas komplekts sniedz iespēju atsvaidzināt un saglabāt virsmas ilgtermiņā.

Ievērojiet norādes „Kopšanas instrukcijā eļļotām virsmām”.

Darbarīki/tīrīšana




Dabīgo saru ota, lielā ota, velūra rullītis, marles tampons/bezplūksnu kokvilnas drāna, viena diska mašīna ar baltu pulēšanas spilventiņu

Notīriet instrumentus uzreiz pēc lietošanas ar šķīdinātāju un ota tīrīšanas līdzekli „Verdünnung & Pinselreiniger”.

Tīrīšanas atlikumus utilizējiet atbilstoši noteikumiem.

**Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums**

Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

**Drošība/noteikumi**

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

Utilizācijas norāde

Lielāks atlikušā produkta apjoms jāutilizē tā oriģinālajā iepakojumā atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

GOS saskaņā ar Krāsu direktīvu (Nr. 2004/42/EK)

ES robežvērtība produktam (kat. A/f): maks. 700 g/l (2010). Šis produkts satur <700 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Mēs norādām uz to, ka šeit ietvertie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tie pamatā nav uzskatāmi par saistošiem.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāde tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.