



KSE 500 E

Saadavus			
Tarnitatavad pakendid		84	24
Pakendi kaal		5 l	30 l
Pakendi tüüp		kanister W	kanister W
Pakendi kood		05	30
Artikli number			
0715		■	■

Kulu

Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



Kasutusala



- [AW_NK_8]
- [AW_NK_15]
- [AW_NK_7]

Omadused

- [EG_NK_22]
- [EG_NK_12]
- [EG_NK_4]
- [EG_NK_9]
- Suur sissetungimissügavus

Võimalikud süsteemitooted

- KSE 100 (0719)
- V KSE (0657)
- KSE 300 E (0714)


Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
Aluspind peab olema puhas, tolmuva ja kuiv.
- **Ettevalmistamine**
Ehitusdefektid, nagu nt praod, pragulised vuugid, vigased liitekohad, tõusev ja hügrokoopne niiskus tuleb eelnevalt kõrvaldada.
Vajalikud puhastusmeetmed viia läbi õrnalt, nt pritsida külma või sooja vett või teha aurupuhastust; raskesti eemaldatava mustuse korral kasutada Rotec jugapuhastusseadet 25 l (5235) või Remmersi puhastustooteid [nt mustuselahustit (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].



[U2_NK_1]

Töötlemine



Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +8 °C kuni maks. +25 °C.

Kandke impregneerimisvahend pealekandmise asemel survevabalt ülevalamismeetodil (vältige udustamist) peale, nii et 30 - 50 cm pikkune vedelikukiht jookseb ehitusmaterjali pinnal alla.

Valage lõikhaaval ülevalt allapoole ja töödelge kohe suurte pindade pintsliga üle. Korrake toimingut mitu korda (vähemalt kaks korda) (märjana niiskele) kuni impregneerimisvahendit rohkem ei võeta vastu.

Pinnad, mis ei võimalda pihustamisega pealekandmist, töödelge alati hästi niisutatud pintsliga või rulliga.

Töötlemisjuhised

Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta. Eemaldage impregneerimisvahendi ülejäägid 1 tunni jooksul lahjendiga V 101. Kaitske värskelt töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

Juhised

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida. Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi. Optimaalse impregneerimistoime eelduseks on impregneerimisvahendi vastuvõtmine; see oleneb ehitusmaterjali vastavast poorede mahust ja niiskusesisaldusest. Ehitusmaterjale kahjustavate soolade olemasolu korral teostage kvantitatiivne kahjulike soolade analüüs. Kõrged soolakontsentratsioonid võivad tekitada ehitisele tõsiseid kahjustusi, mida ei saa impregneerimisega takistada.

[U1_I_5]


[VA2_NK_1]

Töövahendid/puhastamine



Töövahendid peavad olema kuivad ja puhtad. Pärast kasutamist ja enne pikemaid töökatkestusi töödelge tööriistu lahjendiga V 101. Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud. Avatud anumad võimalikult ruttu ära kasutada.

[LG_NK_1]

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

Jäätmekäitlusjuhised

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.



Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.