



# 0720

Pieejamība			
Skaitis paletē	84	24	2
VPE	5 l	30 l	200 l
Iepakojuma veids	Kanna W	Kanna W	Muca
Iepakojuma kods	05	30	69
Preces Nr.			
0720	■	■	■

## Patēriņš

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



## Izmantošanas jomas



- [AW\_NK\_9]
- [AW\_NK\_13]
- [AW\_NK\_6]
- [AW\_NK\_24]

## Īpašības


- [EG\_NK\_2]
- Šķīdinātāju nesaturošs
- [EG\_NK\_9]
- Liels iespiešanās dziļums

## Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**  
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai
- **Sagatavošana**  
Pirms tam novērsiet ēkas defektus, piemēram, plaisas, saplaisājušus savienojumus, nepareizus savienojumus, augošu higroskopisku mitrumu.  
nepieciešamie tīrīšanas pasākumi maigi, piem., izsmidzinot ar aukstu vai karstu ūdeni vai tvaika tīrīšanu; Spēcīgiem netīrumiem izmantojiet rotec mīksta starojuma iekārtu 25 l (5235) vai Remmers tīrīšanas līdzekļus [Piemēram, izmantojiet netīrumu noņemšanas līdzekli (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].  
[U2\_NK\_1]



## Apstrāde



### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +8 °C līdz maks. +25 °C.

Izmantojot plūdes procesu, uzklājiet impregnēšanas līdzekli bez spiediena (izvairoties no izsmidzināšanas) tā, lai 30–50 cm gara šķidra plēve notek uz būvmateriāla virsmas. Pārpludiniet horizontāli no augšas līdz apakšai un nekavējoties veiciet atkārtotu operāciju ar plakanu suku.

Atkārtojiet procesu vairākas reizes (vismaz divas reizes) (mitru mitrā stāvoklī), līdz vairs nevar noteikt impregnēšanas līdzekļa absorbciju.

Virsmas, kuras nepieļauj izsmidzināšanu, apstrādājiet ar labi samērcētu suku vai veltnīti.

## Norādījumi par apstrādi

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

1 stundas laikā noņemiet lieko impregnēšanas līdzekli ar šķīdinātāju V 101.

Aizsargājiet svaigi apstrādātas virsmas no lietus, vēja, saules gaismas un kondensāta.

## Norādījumi

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Priekšnosacījums optimālam impregnēšanas rezultātam ir impregnēšanas līdzekļa uzsūkšana. Tā ir atkarīga no attiecīgā materiāla poru tilpuma un mitruma pakāpes.

Ja ir sāļi, kas kaitīgi būvmateriālam, veiciet kvantitatīvu sāls analīzi.

Augsta kaitīgā sāls koncentrācija var izraisīt nopietnus struktūras bojājumus, ko nevar novērst ar impregnēšanu.

[U1\_I\_5]

[VA2\_NK\_1]

## Darba instrumenti/tīrīšana




Darba rīkiem jābūt sausiem un tīriem.

Pēc lietošanas un pirms ilgstošiem pārtraukumiem notīriet ierīces ar atšķaidītāju V 101.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

## Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Izlietot atvērtu trauku, cik ātru vien iespējams.

[LG\_NK\_1]

## Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

## Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.

## Utilizēšanas norādījumi

Atbrīvojies no satura/ tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.