



Primer Hydro HF

- Hydro-Tiefengrund -

Hlubková penetrace na vodní bázi se zpevňujícím a hydrofobním účinkem

Dostupnost			
Počet kusů na paletě	90	24	
Balení	5 l	30 l	
Typ balení	plastový kanistr	plastový kanistr	
Kód obalu	05	30	
Číslo výrobku			
0725	■		■

Spotřeba

Cca 0,1 - 0,2 l/m² dle podkladu

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Penetrace pro pískující, minerální podklady jako P II a P III
- Zvětralé, nosné staré nátěry



Vlastnosti výrobku

- Zpevňující
- Vyrovnává savost
- Vodný roztok



Údaje o výrobku

Nosný materiál	Voda
Obsah pevných částic	Cca 8 %
Hustota (20 °C)	Cca 1,0 g/cm ³
Bod vzplanutí	Nehořlavý - ředitelný vodou
Hodnota pH	8,5
Vzhled	Mléčně bílá

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty


- Color LA (6400)
- Color LA Fill (0560)
- Color PA (6500)
- Color SF [basic] (6415)
- WP Flow (0431)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Suché, čisté, bez prachu a trhlin (kromě vlasových trhlin).
Bez solí, škodlivých stavbám.

Zpracování

- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.
- Nanášení další vrstvy (+20 °C)
Při +20 °C a 65% rel. vlhkosti vzduchu přepracovatelný po 12 h





	<p>Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním. Před použitím protřepejte. Předcházející krok případně opakovat.</p>
Upozornění při zpracování	<p>Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochraňte. Před použitím odstraňte konstrukční vady, jako např. praskliny, popraskané spáry, vadné spoje a vzlínající vlhkost. Nenechávat přebytek materiálu na povrchu. Lze ředit vodou v závislosti na savosti podkladu Nevytvářejte lesklé povrchy.</p> <p>■ Schnutí Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.</p>
Upozornění	<p>Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy. Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy. Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně. Vždy vytvořte testovací plochy!</p>
Nářadí / čištění	<p>Štětce, štětka, hranatá malířská štětka</p> <p>Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.</p> <p>Remmers nářadí</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)➤ Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)➤ Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)➤ Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)➤ Flächenstreicher (4540)➤ Farbrolle FC (4913)➤ Rollerbügel (4449)➤ Heizkörperpinsel (4541)
Skladování / trvanlivost	<p>V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněně před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.</p>
Bezpečnostní údaje	<p>Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.</p>
Upozornění na likvidaci odpadů	<p>Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.</p>
Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)	<p>Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/h): max. 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje < 1 g/l VOC.</p>

VOC	
Kat.	A/h
2010:	30g/l
max.:	< 1 g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je prováděné podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.