



## Primer Hydro HF

- Primer Hydro -

- Hydro-Tiefengrund -

Vesine tugevdava ja hüdrofobiseeriva toimega sügavkrunt

Saadavus		
Tarnitavad pakendid	90	24
Pakendi kaal	5 l	30 l
Pakendi tüüp	kanister W	kanister W
Pakendi kood	05	30
Artikli number		
0725	■	■

### Kulu

Ca. 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> sõltuvalt aluspinnast

Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



### Kasutusala

- Tolmavad mineraalsed aluspinnad nagu P II ja P III
- Ilmastikumõjutustega kandevõimelised vanad kattekihid



### Omadused

- Tugevdav
- Imamisvõimet kõrvaldav
- Vesine



### Toote andmed

Kandematerjal	Vesi
Kuivaine sisaldus	15 %
Tihedus (20 °C)	Ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Leekpunkt	Mittesüttiv – veega lahjendatav
pH-väärtus	8
Välimus	piimjasvalge

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.




#### Võimalikud süsteemitooted

- Color LA (6400)
- Silikoonvaiguvärv LA (0560)
- Color PA (6500)
- Color SF <sup>[basic]</sup> (6415)

#### Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**  
Kuiv, puhas, tolmuvaba ja pragudeta (välja arvatud peened juuspraod).  
Ilma ehitust kahjustavate sooladeta.

#### Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**  
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +25 °C.  
  
Enne kasutamist korralikult läbi segada.  
Kanda materjal pinnale määrides või rullides ühtlase kihina.  
Vajadusel korrata protsessi.

#### Töötlemisjuhised

Sõltuvalt aluspinna imavusest lahjendada materjali veega 1:1.  
Vältida liigset materjali pealispinnal.  
Vältida läikivaid kihte.  
Enne kasutamist kõrvaldada ehitusvead nagu praod, pragunenud vuugid, vigased ühendused või alt üles tungiv niiskus.  
Külgnevaid ehitusdetalle ja materjale, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kaitsta sobivate meetmetega.

- **Kuivamine**  
+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures ületöödeldav 12 tunni pärast.  
Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

#### Juhised

Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.  
Tuleb arvestada kehtivate tehniliste eeskirjadega.  
Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.  
Looge alati proovipind!

#### Töövahendid/puhastamine



Pintselsel, laehari, suurte pindade pintselsel  
  
Puhastada tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

#### Ladustamine/säilivusaeg



Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

#### Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

#### Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.



VOC-sisaldus  
(2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/h): max. 30 g/l (2010).  
See toode sisaldab: < 30 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/h
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.