



Primer Hydro HF

- Hydro Apprêt de fond -

Apprêt de fond aqueux, à effet consolidant, hydrophobe

Disponibilité		
Nbre / palette	90	24
Taille / Quantité	5 l	30 l
Conditionnement	Bidon plastique	Bidon plastique
Emballage / Code	05	30
Art. n°		
0725	■	■

Consommation

Env. 0,1 - 0,2 l/m² en fonction du support

Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



Domaines d'utilisation

- Supports sableux et minéraux tels que P II et P III
- Anciens revêtements solides mais altérés par les intempéries



Propriétés

- Effet consolidant
- Egalise l'absorption du support
- Aqueux



Données techniques

Support	Eau
Extrait sec	Env. 8 %
Densité (20°C)	Env. 1,0 g/cm ³
Point d'éclair	Ininflammable - diluable à l'eau
Valeur pH	8,5
Aspect	Blanc laiteux

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires


- Color LA (6400)
- Color LA Fill (0560)
- Color PA (6500)
- Color SF ^[basic] (6415)
- WP Flow (0431)
- Color Flex (2976)

Préparation

- Exigences concernant le support
Sec, propres, exempt de poussière et de fissures (à l'exception des fissures superficielles).
Exempt de sels nuisibles.

Mise en œuvre

- Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +25 °C.



Application au pinceau, au rouleau et par pulvérisation
Bien remuer avant emploi !



Répéter l'opération si nécessaire.

Informations de mise en œuvre

Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.

Les défauts de construction, tels que les fissures, les joints fissurés, les connexions défectueuses, l'humidité ascendante doivent être éliminés au préalable.

Éliminer les résidus du matériel du support.

Diluable à l'eau en fonction de l'absorption du support.

Les couches brillantes doivent être évitées.

■ Séchage

A +20 °C et 65% d'humidité relative recouvrable après 12 heures.

Des températures plus élevées réduisent ces durées, des températures plus basses les prolongent.

Important

Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Respecter les réglementations techniques en vigueur.

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Outillage / Nettoyage des outils




Pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateurs à pression

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Outils Remmers

- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Heizkörperpinsel (4541)

Stockage / Tenue en stock



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/h): max. 30 g/l (2010).

Ce produit contient < 1 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/h
2010:	30g/l
max.:	< 1 g/l

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.

Cette édition annule et remplace les précédentes.