



Primer Hydro HF

- Hydro-Tiefengrund -

Vizes, hidrofóbizáló és szilárdító tulajdonságú mélyalapozó

Elérhetőség		
Mennyiség raklaponként	90	24
Kíszerelés	5 l	30 l
Göngyöleg típusa	bádog kanna	bádog kanna
Göngyölegkód	05	30
Terméksz.		
0725	■	■

Anyagszükséglet

Kb. 0,1–0,2 l/m² az alapfelülettől függően

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Alapozó porló, ásványi alapfelületre, mint pl. PII és PIII-as
- Lemállott, teherbíró régi bevonatok



Tulajdonságok

- Szilárdít
- Szívóképességet kiegyenlítő
- Vizes



Termékjellemzők

Hordozóanyag	víz
Szilárdanyagtartalom	kb. 8%
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,0 g/cm ³
Lobbanáspont (°C)	nem éghető - vízzel hígítható
pH-érték	8,5
Megjelenés	tejszerű, fehér folyadék

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Color LA (6400)
- Siliconharz Füllfarbe LA (0560)
- Color PA (6500)
- Color SF [basic] (6415)
- WP Flow (0431)


Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Száras, tiszta, portól és repedésektől mentes (hajszálrepedések kivételével).
Építménykárosító sókat nem tartalmaz.

Feldolgozás

- Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Ecsetelés, hengerlés és szórás.
Használat előtt fel kell rázni.
A kezelést szükség esetén meg kell ismételni.





Feldolgozási tudnivalók

Azokat az épületrészeket és anyagokat, amelyek nem érintkezhetnek a termékkel, megfelelő takarással kell védeni. Alkalmazása előtt meg kell szüntetni a kivitelezési hibákat (pl. repedések, repedt hézagok, hibás csatlakozások, felhúzódó nedvesség).
A felületen ne hagyjon felesleges anyagot.
Az alapfelület nedvszívóképességétől függően vízzel hígítható.
A fénylő rétegeket kerülni kell.

■ Száradás

+20 °C és 65% rel. páratartalom mellett 12 óra után lehet felülfesteni.
A megadott idők magasabb hőmérséklet mellett általában rövidebbek, alacsonyabb hőmérséklet mellett pedig hosszabbak lehetnek.

Tudnivalók

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechníványban foglaltakat.
A hatályos műszaki szabályokat be kell tartani.
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
Próba felület készítése kötelező!

Munkaeszközök és tisztításuk


Ecset, fődémkefe, széles ecset, nagynyomású szórókészülékek



A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/h kategória): max. 30 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb < 1 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/h
2010:	30g/l
max.:	< 1 g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.