



## Primer Hydro HF

### - Hidrofobinis giluminis gruntas -

Sutvirtinantis ir hidrofobinių savybių suteikiantis giluminis gruntas vandens pagrindu

| Variantai           |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kiekis ant paletės  | 90                  | 24                  |
| <b>Pakuotė</b>      | <b>5 l</b>          | <b>30 l</b>         |
| Pakuotės rūšis      | Plastikinis bakelis | Plastikinis bakelis |
| Pakuotės kodas      | 05                  | 30                  |
| <b>Artikulo Nr.</b> |                     |                     |
| 0725                | ■                   | ■                   |

#### Išėiga

Apie 0,1–0,2 l/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo pagrindo

Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.



#### Panaudojimo sritys

- Smėlingiems ir sugeriantiems mineraliniams pagrindams
- Oro sąlygų paveiktoms, tvirtoms senoms dangoms



#### Savybės

- Sutvirtinantis
- Suvienodinantis sugeriamumą
- Vandeningas



#### Produkto duomenys

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Pagalbinės medžiagos   | Vanduo                         |
| Kietųjų dalelių kiekis | Apie 8 %                       |
| Tankis (20 °C)         | Apie 1,0 g/cm <sup>3</sup>     |
| Pliūpsnio temperatūra  | Nedegus – skiedžiamas vandeniu |
| pH-vertė               | 8,5                            |
| Išvaizda               | Pieno baltumo                  |

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

#### Sertifikatai

- [Angaben zur Ausführung AzA](#)
- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

#### Galimi sistemos produktai


- [Color LA \(6400\)](#)
- [Color LA Fill \(0560\)](#)
- [Color PA \(6500\)](#)
- [Color SF \[basic\] \(6415\)](#)
- [WP Flow \(0431\)](#)
- [Color Flex \(2976\)](#)

#### Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkių (išskyrus miniatiūrinius įtrūkius).  
Be konstrukcijoms kenksmingų druskų.



#### Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.
- Dėgti teptuku, voleliu arba purkšti.  
Prieš naudojimą suplakiti.  
Prereikūs pakartoti apdorojimą.

#### Apdorojimo nurodymai

- Šalia esantys elementai ir medžiagos, kurie neturi turėti sąlyčio su produktu, pirmiausia turi būti tinkamai apsaugoti.  
Statybiniai defektai, pvz., įtrūkiai, sutrūkinėjusios siūlės, nekokybiškos jungtys ir kylanti drėgmė turi būti pašalinti prieš pradėdant naudoti priemonę.  
Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius.  
Priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo, skiesti vandeniu.  
Vengti blizgių sluoksnių.
- Džiūvimas  
Esant +20 °C temperatūrai ir 65% sant. oro drėgmei, tolesnis apdorojimas galimas po 12 val.  
Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

#### Nurodymai

Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.  
Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus.  
Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.  
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

#### Darbo įrankiai/ valymas




Teptukas, lubų šepetys, platus teptukas, slėginiai purkštuvai

Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

- Remmers įrankiai
- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
  - Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
  - Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
  - Flächenstreicher (4540)
  - Farbrolle FC (4913)
  - Rollerbügel (4449)
  - Heizkörperpinsel (4541)

#### Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

#### Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitine atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

#### LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/h): maks. 30 g/l (2010).  
Produkto sudėtyje yra <1 g/l LOJ.



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštinio mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.