



Primer Hydro HF

- Hydro-Tiefengrund -

Hĺbková penetrácia na vodnej báze so spevňujúcim hydrofóbnym účinkom

Dostupnosť			
Počet kusov na palete	90	24	
Balenie	5 l	30 l	
Druh balenia	plastový kanister	plastový kanister	
Kód obalu	05	30	
Číslo výrobku			
0725	■		■

Spotreba

Cca 0,1 - 0,2 l/m² v závislosti od podkladu

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



Oblasti použitia

- Piesčité a savé minerálne podklady
- Zvetrané, nosné staré nátery



Vlastnosti výrobku

- Spevňujúci
- Vyrovnáva nasiakavosť
- Vodný roztok



Informácie o výrobku

Nosný materiál	Voda
Obsah pevných častíc	cca 8 %
Hustota (20 °C)	cca 1,0 g/cm ³
Bod vzplanutia	Nehorľavý - vodou riediteľný
Hodnota pH	8,5
Výzor	Mliečne biela

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- [Angaben zur Ausführung AzA](#)
- [Prüfbericht P 13357-1_Primer Hydro HF_Kiwa DIN V 18026 - OS 2](#)

Ďalšie informácie

- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Systémové produkty


- [Color LA \(6400\)](#)
- [Color LA Fill \(0560\)](#)
- [Color PA \(6500\)](#)
- [Color SF \[basic\] \(6415\)](#)
- [WP Flow \(0431\)](#)
- [Color Flex \(2976\)](#)

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Suché, čisté, bez prachu a trhlín (okrem vlasových trhlín).
Bez škodlivých solí.



Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.

Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním.

Pred použitím pretrepte.

Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

Upozornenie pri spracovaní

Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom primerane ochráňte.

Pred použitím odstráňte konštrukčné vady, ako napr. praskliny, popraskané škáry, vadné spoje a vzliňajúcu vlhkosť.

Nenechávajte prebytok materiálu na povrchu.

Môže sa riediť vodou v závislosti od savosti podkladu.

Nevytvárajte lesklé povrchy.

■ Sušenie

Pretierateľný po 12 hodinách pri teplote +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti

Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

Upozornenie

Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

Vždy vytvorte testovacie plochy!

Pracovné náradie / čistenie



Štetec, maliarska štetka, plochý štetec, tlakové postrekovače

Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

Remmers náradie

➤ [Gloria Hochleistungsprühgerät 410 / 405 T Profiline \(4667\)](#)

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/h): max. 30 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC.

VOC	
Kat. A/h	
2010:	30g/l
max.:	< 1 g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.