



Primer Hydro HF

- Hydro-Tiefengrund -

Водная грунтовка глубокого проникновения с гидрофобизирующим и укрепляющим действием

Доступные позиции		
Кол-во на палете	90	24
Единица упаковки	5 л	30 л
Тип упаковки	Канистра жест.	канистра жест.
Код упаковки	05	30
Арт. №		
0725	■	■

Расход

~ 0,1 - 0,2 л/м² в зависимости от основания



Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Грунтование осыпающихся минеральных оснований (группы Р II и Р III - известково-цементные и цементные)
- Грунтование существующих выветренных покрытий, обладающих достаточной прочностью

Свойства



- Оказывает укрепляющее действие
- Выравнивание впитывающей способности
- Водный продукт

Технические параметры продукта

■ На момент поставки

Плотность (20 °C)	~ 1,0 г/см ³
Температура вспышки	Негорючий материал - разбавляется водой
Внешний вид	жидкость молочного цвета

■ После реакции



Длительное водоотталкивающее действие	очень хорошее
Проникающая способность	очень хорошая
Укрепляющее действие	очень хорошее
Пленка	после высыхания прозрачная
Щелочестойкость	до уровня pH 14

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


Возможные системные продукты

- > **Color LA (6400)**
- > **Color LA Fill (0560)**
- > **Color PA (6500)**
- > **Color SF ^[basic] (6415)**

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Основание должно быть сухим, чистым, без пыли и трещин (допускаются волосяные трещины).
Не должно быть вредоносных солей.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C
- **Пригодность к нанесению следующего слоя (+20 °C)**
Последующая обработка выполняется через 12 часов при +20 °C и относительной влажности воздуха 65%.

Перед применением взболтать.
Равномерно нанести материал кистью или валиком.
При необходимости повторить процесс.

Указания по применению

- В зависимости от впитывающей способности основания разбавить материал водой (до 1:1).
Избегать образования излишка материала на поверхности.
Избегать образования глянцевых слоев.
Строительные дефекты (например, трещины, потрескавшиеся швы, дефектные примыкания, капиллярный подъем влаги) устранить до начала работ с продуктом.
Граничащие строительные элементы и материалы, которые не должны контактировать с продуктом, защитить путем соответствующих мер.
- **Высыхание**
При +20 °C и относительной влажности воздуха 65% последующая обработка возможна через 12 часов.
Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

Общие указания

- При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.
Соблюдать актуальные технические нормативные положения.



Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

Всегда выполнять пробное нанесение!

Рабочий инструмент / очистка


Кисть малая, кисть-макловица, кисть флейцевая



Инструмент очистить водой сразу после использования.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/h): макс. 30 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте <1 г/л

VOC	
Kat.	A/h
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.