



Kiesol C [basic]

Szilán bázisú krém, a felszálló falnedvesség vízszintes lezárásához



Elérhetőség				
Mennyiség raklaponként	400	64	60	32
Kiszerezés	20 x 550 ml	5 l	10 l	12,5 l
Göngyöleg típusa	alumínium baba	Vödör K	politainer	Vödör K
Göngyölegkód	55	05	10	13
Terméksz.				
0727	■	■	■	■

Anyagszükséglet

A részleteket lsd. az anyagszükséglet táblázatban az alkalmazási példáknál
Üreges falazatnál nagyobb anyagszükséglettel kell számolni.



Alkalmazási területek

- Porózus, ásványi építőanyagok, mint pl. téglá, homok-/mészhomoktégla
- Falazat utólagos keresztmetszeti vízszigetelése alacsony-nyomással, 95 % átnedvesedési fokig



Tulajdonságok

- Új, intenzívebb formula a gyorsabb hatás érdekében
- Szilán/sziloxán bázisú
- Nagyon jól beszívódik
- Nyomás nélküli injektálásra optimalizált
- Jó kiadóságú
- Hidrofóbizáló



Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 0,94 g/cm ³
Lobbanáspont (°C)	> 100 °C
Megjelenés/szín	tejes, fehér
Állag	krémszerű

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- **WP Sulfatex rapid (0429)**
- **WP DS Levell (0426)**
- **Injektionsset (4195)**
- **WP Sulfatex (0430)**

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
A furatokat meg kell tisztítani a portól.
- **Előkészítés**
Furatok elkészítése: Egyszerben, átmérő 12 mm, távolság 12 cm, dőlésszög vízszintes, furatmélysége kb. 2 cm-rel rövidebb, mint a falszélessége.
Falak, vastagság > 0,6 m, adott esetben mindkét oldaláról megfúrni.



Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

Az anyagot a göngyölegtől függően a megfelelő injektálóberendezéssel kell injektálni.
A furatok utolsó 2 cm-ét nem kell krémmel feltölteni.

Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

A furatokat ugyanazon a napon WP DS Levell-lel le kell zárni.

Az anyag szétszivárgási területén ideiglenes felületi elszíneződés jelentkezhet, különösen látszó falazatnál.

A rákövetkező felületi vízszigetelésnél ajánlott a furatok láncolatának területére még egy réteg WP DS Levell felvinni.

A felület vízszigetelését utólag 30 cm-rel a furatsor felett és alatt el kell készíteni. Adott esetben a határoló felületeket is be kell vonni.

Ajánlott mintaterületet készíteni.

Alkalmazási példák

Az anyagszükséglet megfelel a feltöltendő furattérfogatnak a biztonsági ráhagyással együtt.

Furatátmérő: 12 mm

Furattávolság: 12 cm, azaz méterenként 8,3 furat

Falvastagság:	Furatmélység:	Anyagszükséglet* méterenként:
10 cm	kb. 8 cm	kb. 80 ml
11,5 cm	kb. 9,5 cm	kb. 100 ml
24 cm	kb. 22 cm	kb. 230 ml
36 cm	kb. 34 cm	kb. 350 ml
42 cm	kb. 40 cm	kb. 415 ml

*10% biztonsági ráhagyás beszámítva

Tudnivalók

Pórusbetonra, gipszből és agyagból készült építőanyagokra nem alkalmas.

Új fugázóhabarcsokhoz nem alkalmas.

Karbonátos terméskőn hatásossági vizsgálat szükséges.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a termék tanúsítványban foglaltakat.

Figyelembe kell venni az aktuális szabályzatokat és a jogszabályi követelményeket.

A kapilláris nedvességtovábbítás leküzdésére szolgáló, tanúsított injektáló anyagok bedolgozásával

kapcsolatos tudnivalókat a 4-10 WTA útmutató tartalmazza, amelyet az eljárás során figyelembe kell venni.

Munkaeszközök és tisztításuk



Kinyomópisztoly

Injektáló fecskendő 550ml-hez

Injektáló tömlő 550 ml-hez

Injektáló szett 550 ml-hez

Desoi PowerPump 70 10 l-es Politainer göngyöleghez

Alacsony nyomású-, szállító- és szóróberendezés megfelelő injektáló fejfel

A munkaeszközöket és szennyeződéseket még friss állapotban le kell tisztítani Aqua RK-898 tisztítókoncentrátummal (3868) vagy a V 101 (0978) hígítóval.

Hosszabb idejű használaton kívül helyezés esetén a gépet ki kell üríteni, és RK-898 vagy Verdünnung V101 termékekkel meg kell tisztítani.


A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

Remmers szerszámok

> Injektionsset (4195)

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

A felbontott csomagolást a lehető leghamarabb fel kell használni.

Biztonság/előírások



A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Megfelelő védőkesztyű, -szemüveg, és ruházat viselése.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátolásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatosága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.