



## Kiesol C [basic]

Silano kremas, skirtas horizontaliai hidroizolacijai, apsaugančiai nuo kylančios mūro drėgmės



Variantai			
Kiekis ant paletės	400	64	32
<b>Pakuotė</b>	<b>20 x 550 ml</b>	<b>5 l</b>	<b>12,5 l</b>
Pakuotės rūšis	Aliuminė pakuotė	Plastikinis kibiras	Plastikinis kibiras
Pakuotės kodas	55	05	13
<b>Artikulo Nr.</b>			
0727	■	■	■

### Išėiga

Išsami informacija pateikta išėigos lentelėje, skiltyje „Panaudojimo pavyzdžiai“  
Dengiant mūrą, kuriame yra tuščių ertmių, išėiga gali padidėti.



### Panaudojimo sritys

- Porėtos, mineralinės statybinės medžiagos, pvz., plytos, smiltainis, kalkakmenis
- Vėlesnis mūro skerspjuvio sandarinimas žemu slėgiu, esant iki 95 % drėgmės prasiskverbimo laipsniui



### Savybės

- Nauja atvirkštinė formulė greitesniam veikimui
- Silano / siloksano pagrindu
- Labai geras prasiskverbimas
- Optimalus pritaikymas įpurškimui be spaudimo
- Didelis našumas
- Hidrofobinis



### Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 0,94 g/cm <sup>3</sup>
Plūpsnio temperatūra	> 100 °C
Išvaizda/ spalva	Neskaidri, balta
Konsistencija	Kreminė

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Galimi sistemos produktai


- WP Sulfatex rapid (0429)
- WP DS Levell (0426)
- Injektionsset (4195)
- WP Sulfatex (0430)

### Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Gręžimo ertmėje negali būti gręžimo dulkių.
- Paruošimas  
Ertmių gręžimas: viena eile, 12 mm skersmuo, 12 cm atstumas, horizontalus pasvirimo kampas, gręžtinės ertmės gylis – ne daugiau kaip maždaug 2 cm iki sienos galo.  
Sienose, kurių storis yra > 0,6 m, prireikus ertmes gręžti iš abiejų pusių.



#### Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą įpuršksti tam skirtu įpurškimo prietaisu, atsižvelgiant į pakuotės tipą.  
Palikti gręžimo ertmės 2 cm neužpildytus kremu.

#### Apdorojimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.  
Gręžimo ertmės tą pačią dieną užsandarinti produktu „WP DS Levell“.  
Medžiagos pasklidimo plote gali atsirasti laikini paviršiaus spalvos pakitimai, ypač ant mūro, kuris nedengiamas apdaila.  
Tolimesniam paviršiaus sandarinimui gręžimo ertmių grandinės plotą rekomenduojama papildomai padengti produktu „WP DS Levell“.  
Vėliau paviršių sandarinti bent 30 cm žemiau ir 30 cm aukščiau gręžimo ertmės, prireikus įskaitant besiribojančias konstrukcijas.  
Rekomenduojama išbandyti produktą bandomajame plote.

#### Panaudojimo pavyzdžiai

Išėiga atitinka užpildomos gręžtinės ertmės tūrį, prireikus įskaitant papildomą kiekį.

Gręžtinės ertmės skersmuo: 12 mm  
Atstumas tarp gręžtinių ertmių: 12 cm, t. y. 8,3 ertmės viename metre

Sienos storis:	Gręžtinės ertmės gylis:	Išėiga*/1 m:
10 cm	apie 8 cm	apie 80 ml
11,5 cm	apie 9,5 cm	apie 100 ml
24 cm	apie 22 cm	apie 230 ml
36 cm	apie 34 cm	apie 350 ml
42 cm	apie 40 cm	apie 415 ml

\*Įskaitant 10 % papildomą kiekį

#### Nurodymai

Netinka akytajam betonui, gipsui ir statybinėms medžiagoms, kurių sudėtyje yra priemolio.  
Netinka šviežiam ant siūlių padengtam skiediniui.  
Dengiant karbonatinius natūralaus akmens paviršius būtinas veiksmingumo patikrinimas.  
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.  
Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.  
Planuojant taikyti įpurškimo metodą panaudojant sertifikuotas purškiamąsias medžiagas ir jas apdorojant kapiliariniam drėgmės pernešimui sustabdyti, vadovautis WTA informaciniame dokumente Nr. 4-10 pateiktais nurodymais.

#### Darbo įrankiai / valymas



Sandarinimo pistoletas,  
įpurškimo antgalis, skirtas 550 ml tūbelei,  
įpurškimo žarna, skirta 550 ml tūbelei,  
įpurškimo rinkinys, skirtas 550 ml tūbelei,  
siurblys „Desoi PowerPump 70“, skirtas 10 l mišriai pakuotei (politeineriui),  
žemo slėgio, padavimo ir purškimo įranga su pritaikytu įpurškimo antgaliu

Iš karto po naudojimo įrankius ir nepridžiūvusius nešvarumus valyti koncentruota valymo priemone „Aqua RK-898“ (3868) arba skiedikliu „V 101“ (0978).

Jei prietaisas ilgesnį laiką nenaudojamas, ištuštinti jį ir išvalyti priemone „RK-898“ arba skiedikliu „V101“.


Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

Remmers įrankiai

- [Injektionsset \(4195\)](#)

#### Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.  
Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

#### Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.



Asmeninės apsaugos priemonės	Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines, akinius ir aprangą.
Atliekų šalinimo nurodymai	Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.
Biocidinių produktų reglamentas	Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turiniui nuo sugedimo dėl mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdoravimo nurodymų!

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.