



Kiesol C [basic]

- Kiesol C -

Krēms uz silāna bāzes bez šķīdinātājiem horizontālajām barjerām pret kāpjošu mūra mitrumu



Pieejamība				
Skaitis paletē	400	64	60	32
VPE	20 x 550 ml	5 l	10 l	12,5 l
Iepakojuma veids		Spainis K *		Spainis K *
Iepakojuma kods	55	05	10	13
Preces Nr.				
0727	■	■	■	■

Patēriņš

Papildinformācija sniegta patēriņa tabulā pie lietošanas piemēriem
Paredzams, ka mūra dobās vietās palielinās patēriņš.



Izmantošanas jomas

- Poraini, minerāli celtniecības materiāli, piemēram, ķieģeļi, smiltis/kaļķakmens
- Papildus šķērsgriezuma hidroizolācija mūriem ar zemspiedienu līdz 95% piesūcināšanas pakāpei



Īpašības

- Hidrofobisks
- Šķīdinātāju nesaturošs
- Aktīvo vielu saturs 80%
- Ļoti efektīva iespiešanās
- Liels īpatnējais patēriņš
- Optimizēts bezspiediena injekcijai
- Uz silāna bāzes



Izstrādājuma dati



Blīvums (20 °C)	Apm. 0,89 g/cm ³
-----------------	-----------------------------

Aktīvo vielu saturs	≥ 80 svars %
---------------------	--------------

Aizdeģšanās temperatūra	> 100 °C
-------------------------	----------

Izskats / krāsas tonis	Pienbalts
------------------------	-----------

Konsistence	Krēmveida
-------------	-----------

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- [WTA-Zertifikat Kiesel C \[basic\]](#)
- [Prüfbericht MFPA Leipzig GmbH](#)


Iespējamie sistēmas produkti

- [WP Sulfatex rapid \(0429\)](#)
- [WP DS Levell \(0426\)](#)
- [WP Sulfatex \(0430\)](#)

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Urbšanas kanālam jābūt bez urbšanas putekļiem.
- **Sagatavošana**
Urbumu izveidošana: Viena rinda, diametrs 12 mm, attālums 12 cm, slīpuma leņķis horizontāli, Urbuma dziļums līdz aptuveni 2 cm pirms sienas gala.
Sienām, kuru biezums > 0,6 m, ir jāveic urbumi no abām pusēm.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.
Atkarībā no iesaiņojuma veida, injicējiet materiālu ar piemērotu injekcijas ierīci.
Neaizpildiet caurumus pēdējos 2 cm ar krēmu.

Norādījumi par apstrādi

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.
Pamatnes blīvējums ir jāizveido vismaz 30 cm zem un virs urbumu līmeņa un tajā jāietver blakus esošie komponenti.
Tajā pašā dienā aizveriet urbumus ar WP DS Levell (artikuls 0426).
Turpmākajai virsmas blīvēšanai, urbuma zonā ieteicams uzklāt papildu pārklājumu ar WP DS Levell (artikuls 0426).
Materiāla izplatīšanās diapazonā īslaicīgi var rasties virspusējas krāsas maiņas, īpaši atklātās mūrās.
Iesakām ierīkot izmēģinājuma laukumus.

Lietošanas piemēri

- **Patēriņa tabula**
Patēriņš atbilst pildāmā urbuma tilpumam ar drošības rezervi.

Urbuma diametrs: 12 mm

Urbumu atstatums: 12 cm, proti, 8,3 urbumi/metrā



Sienas biezums:	Urbuma dziļums:	Patēriņš* uz katru m:
10 cm	apm. 8 cm	apm. 80 ml
11,5 cm	apm. 9,5 cm	apm. 100 ml
24 cm	apm. 22 cm	apm. 230 ml
36 cm	apm. 34 cm	apm. 350 ml
42 cm	apm. 40 cm	apm. 415 ml

*iekļauta 10 % drošības rezerve

Norādījumi

Nav piemērots gāzbetona un māla celtniecības materiāliem.
Nav piemērots jaunajā šuvju javā.
Dabīgajiem karbonāta akmeņiem nepieciešama efektivitātes pārbaude.
Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.
Jāņem vērā pašreizējie noteikumi un juridiskās prasības.
Informācija par injekcijas procedūru plānošanu ar sertificētiem injekcijas materiāliem un to apstrādi pret kapilāru mitruma transportēšanu ir atrodama WTA brošūrā 4-10-15, un tā ir jāievēro.


Darba instrumenti/tīrīšana



Hermētiķa pistole;
Injicēšanas stobrs 550 ml;
Injicēšanas šļūtene 550 ml;
Injicēšanas komplekts 550 ml;
Desoi virzušsūknis EP-60, kas paredzēts 10 l Politainer;
Zemspiediena, transportēšanas un smidzināšanas ierīces ar piemērotu injicēšanas stobru.

Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Neatvērtu oriģinālo iesaiņojumu uzglabājiet vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā
- 550 ml šļūtenes veida maisījš ar skrūvējamo aizdari
- 10 l Politainer
- 5 l, 15 l plastmasas spainī glabājams vismaz 12 mēnešus.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.