



## Verdickungsadditiv AFM

A Silicon AFM folyóképességének módosítására szolgáló adalékanyag

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	500
Kíszerelés	100 g
Göngyöleg típusa	PE - palack
Göngyölegkód	81
Terméksz.	
0738	■

**Anyagszükséglet** Az alkalmazott mennyiség 0,1 től 1,5 %-a Szilikon AFM

**Alkalmazási területek**

- A Silicon AFM folyóképességének csökkentése ill. stabilitásának növelése a folyékonytól a szilárd állapotig
- Bőrszerű formák előállítására kenéssel nem sík, illetve függőleges formafelületeken lefolyás, illetve ülepedés nélkül.

**Tulajdonságok**

- Térhálósító és viszkozitást növelő
- Színsemleges

Termékkarakterisztikák	Sűrűség (20 °C)	1,05 g/cm <sup>3</sup>
	Viszkozitás	300 mPas
	Szín	sárgás

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

**Rendszerfelépítésben együtt használható termékek**

➤ [Silicon AFM / Härter AFM \(0736\)](#)

**Feldolgozás**

- **Feldolgozási feltételek**  
Anyag-, környezeti-, és alapozási hőmérséklet legalább +5 °C től max. +30 °C-ig.



Kivétel előtt a göngyöleget erősen rázza vagy keverje!  
Az AFM sűrítő adalékot a kiválasztott arányban, készre kevert AFM szilikonmasszával spatula vagy keverőberendezés segítségével keverje homogénre.

**Feldolgozási tudnivalók** A kisebb adalékmennyiségek adagolásánál az egyszer használatos pipetták (20 csepp = 1 g) vagy egyszer használatos fecskendők váltak be.



Alacsony hőmérsékleten az AFM sűrítő adalék állapota sűrűn folyós és szilárd között változhat, és melegítéssel jól megmunkálható, folyékony formába hozható.

A termék reagál a levegő nedvességével.

A tartályt egy részmenyiség kivételét követően azonnal szorosra zárja le.

#### Tudnivalók

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.


A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a termék tanúsítványban foglaltakat.

#### Munkaeszközök és tisztításuk

Simítólapát, keverőkészülék

A munkaeszközöket használat után azonnal ecsettisztítóval (Verdünnung & Pinselreiniger) kell elmosni.

#### Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Zárt, eredeti kannában, gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól védett, fagymentes és jól szellőztetett helyiségben. A tárolóhelyiségekben tilos a dohányzás.

#### Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.