



Kiesol C+

Szilánalapú krém vízszintes vízszigeteléshez a felszálló falnedvességgel szemben



Elérhetőség						
Mennyiség raklaponként	18	400	64	60	32	
Kiszerezés	12 x 550 ml	20 x 550 ml	5 l	10 l	12,5 l	
Göngyöleg típusa	Dobozos kiszerezés - csavaros alutartály és egyszer használatos injektor	Csavaros alutartály	Vödör K	Politainer	Vödör K	
Göngyölegkód	12	55	05	10	13	
Terméksz.						
0743	■	■	■	■	■	

Anyagszükséglet

A részleteket lásd az anyagszükséglet-táblázatban az alkalmazási példák alatt.
Üreges falazatnál nagyobb anyagszükséglettel kell számolni.



Alkalmazási területek

- Porózus, ásványi építőanyagok, mint pl. téglá, homok-/mészhomoktégla
- A falazat utólagos, nyomásmentes keresztmetszeti szigetelése 95%-os átnedvesedésig.



Tulajdonságok

- Inverz formula a gyorsabb hatás eléréséhez
- Nagyon jól beszívódik
- Hidrofóbizáló
- Jó kiadóságú



Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 0,96 g/cm ³
Lobbanáspont (°C)	> 100 °C
Megjelenés/szín	tejes, fehér
Állag	krémes állagú

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- **WP Sulfatex (0430)**
- **WP Sulfatex rapid (0429)**
- **WP DS Levell (0426)**
- **Kiesol (1810)**

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
A furatokat meg kell tisztítani a portól.
- **Előkészítés**
Furatok elkészítése: Egyszerben, átmérő 12 mm, távolság 12 cm, dőlésszög vízszintes, furatmélysége kb. 2 cm-rel rövidebb, mint a falszélessége.
0,6 m feletti vastagságú falaknál ajánlatos a furatsorokat mindkét oldalon elrendezni.



Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

Az anyagot a göngyölgőtől függően a megfelelő injektálóberendezéssel kell injektálni.
A furatokat 2 cm-es elülső szakaszát nem szabad a krémmel feltölteni!

Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

A furatokat ugyanazon a napon WP DS Levell-lel le kell zárni.

Az anyag szétszivárgási területén ideiglenes felületi elszíneződés jelentkezhetsz, különösen látszó falazatnál.

A rákövetkező felületi vízszigetelésnél ajánlott a furatok láncolatának területére még egy réteg WP DS Levell felvinni.

A felület vízszigetelését utólag 30 cm-rel a furatsor felett és alatt el kell készíteni. Adott esetben a határoló felületeket is be kell vonni.

Ajánlott mintaterületet készíteni.

Alkalmazási példák

A feldolgozás – plusz biztonsági ráhagyással – megfelel a feltöltendő furattérfogatnak.

Furatátmérő: 12 mm

A furatok távolsága: 12 cm, azaz méterenként 8,3 furat

Falvastagság:	Furatmélység:	Anyagszükséglet* méterenként:
10 cm	kb. 8 cm	kb. 80 ml
11,5 cm	kb. 9,5 cm	kb. 100 ml
24 cm	kb. 22 cm	kb. 230 ml
36 cm	kb. 34 cm	kb. 350 ml
42 cm	kb. 40 cm	kb. 415 ml

* kb. 10% -os biztonsági ráhagyással számítva

Tudnivalók

Pórusbetonra, gipszből és agyagból készült építőanyagokra nem alkalmas.

Új fugázóhabarcshoz nem alkalmas.

Karbonátos terméskőn hatásossági vizsgálat szükséges.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Figyelembe kell venni az aktuális szabályzatokat és a jogszabályi követelményeket.

A kapilláris nedvességtovábbítás leküzdésére szolgáló, tanúsított injektáló anyagok bedolgozásával kapcsolatos tudnivalókat a 4-10 WTA útmutató tartalmazza, amelyet az eljárás során figyelembe kell venni.

Munkaeszközök és tisztításuk



Desoi dugattyús szivattyú EP-60 vagy Desoi PowerPump 70, 10 l-es politainerhez, alacsony nyomású, szállító- és szóróeszköz a megfelelő injekciós szórófejjel

A munkaeszközöket és szennyeződéseket még friss állapotban le kell tisztítani Aqua RK-898 tisztítókoncentrátummal (3868) vagy a V 101 (0978) hígítóval.

Hosszabb idejű használaton kívül helyezés esetén a gépet ki kell üríteni, és RK-898 vagy Verdünnung V101 termékekkel meg kell tisztítani.


A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

Remmers szerszámok

> Injekciósset (4195)

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

A felbontott csomagolást a lehető leghamarabb fel kell használni.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Megfelelő védőkesztyű, -szemüveg, és ruházat viselése.

Ártalmatlanítás



A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátolásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.