



## Ilack C

Rozpuszczalnikowa bitumiczna powłoka ochronna o konsystencji kremu

Formy dostawy		
Ilość na palecie	96	22
Jedn. opak.	5 l	20 l
Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany
Kod opakowania	05	20
<b>Nr art.:</b>		
0814	■	■

### Zużycie



Co najmniej 0,20 l/m<sup>2</sup> na jedną warstwę  
Zużycie na powierzchniach chropowatych jest odpowiednio wyższe.

### Obszary stosowania



- Jako powłoka gruntująca na starych bitumicznych podłożach (zasypywanych)
- Jako powłoka ochronna na betonie, murze i tynku stykających się z gruntem

### Właściwości



- Kremowa konsystencja
- Produkt zawiera rozpuszczalnik
- Odporność na wilgoć
- Odporność na ciepło i zimno
- Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)

### Dane techniczne produktu

Baza	rozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
Gęstość (20 °C)	ok. 0,96 kg/l
Temperatura zapłonu	> +63 °C
Konsystencja	krem

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.


### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [PMBC marki Remmers](#)

### Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża  
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków.  
Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

### Sposób stosowania



- Warunki stosowania  
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.  
W razie potrzeby zasypać piaskiem kwarcowym.

### Wskazówki wykonawcze

W przypadku materiałów hydroizolacyjnych, które mają być stosowane w postaci płynnej, bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych i/lub wiatru może prowadzić do przyspieszonego tworzenia się błony i związanych z tym pęcherzy.  
Nie stosować w zamkniętych pomieszczeniach.  
Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej



	<p>odporności na uszkodzenia. Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.</p>
Wskazówki	<p>Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.</p>
Narzędzia / czyszczenie	<p>Ławkowiec, wałek z runa owczego FC, odpowiednie urządzenie natryskowe</p> <p>Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą. Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).</p> <p>Narzędzia z oferty Remmers</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pędzel ławkowiec (4540)</li><li>➤ Farbrolle FC (4913)</li><li>➤ Rączka do wałka (4449)</li><li>➤ Wałek do epoksydów (5045)</li><li>➤ Nylon-Rolle Standard (5066)</li><li>➤ Pędzel do kaloryferów (KANA) (4541)</li></ul>
Przechowywanie / trwałość	<p>W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.</p>
Bezpieczeństwo / przepisy	<p>Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.</p>
Indywidualne środki ochrony	<p>W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronny dróg oddechowych z filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.</p>
Wskazówka dotycząca utylizacji	<p>Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.</p>

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.  
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność