



DS Protect [basic]

Trīs slāņu aizsardzības sistēma no PET pārstrādes

Pieejamība	
Skaitis paletē	105
VPE	1,25 m x 14 m = 17,5 m ²
Iepakojuma veids	Rullis
Iepakojuma kods	01
Preces Nr.	
0815	■

Patēriņš

Apt. 1,1 m²/m²



Izmantošanas jomas



- Aizsargslānis blīvējums ar zemes kontaktu jaunām un vecām ēkām
- Aizsargslānis saskaņā ar DIN 18533
- Aizsargslānis saskaņā ar WTA instrukciju 4 - 6
- Vertikālais drenas elements saskaņā ar DIN 4095

Īpašības

- PET pārstrāde
- Augsta ūdens novadīšana

Izstrādājuma dati

Valdziņa pāresninājuma augstums	Apt. 7,5 mm
Atveres platums O ₉₀	110 μm
Ūdenscaurlaidība H ₅₀	Apt. 100 mm/s
Drenāžas jauda (uzstādīšanas dziļums 3,0 m)	Apt. 2,77 l/(s m)
Temperatūras izturība	-20 °C līdz +60 °C
Spiediena izturība	350 kN/m ²

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

➤ **Sertifikāts: Rūpnīcas ražošanas kontrole**



Iespējamie sistēmas
produkti

- DS Protect AL (0819)
- DS Protect Clip ^[basic] (0816)

Norādījumi

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.
Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Glabāšana/glabāšanas
laiks

Neierobežots glabāšanas laiks, ja aizsargāts no tiešiem saules stariem.



Utilizēšanas norādījumi

Apglabāšana saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

CE MARĶĒJUMS



0799

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

19

GBI F 050

EN 13252:2016

0815

Izmantošanai drenas iekārtās kā filtrs, atdalīšana un drenāža (F+S+D)

Stiepes izturība (EN ISO 10319)	MD CMD	8,5 kN/m 8,5 kN/m	(-1,1 kN/m) (-1,1 kN/m)
Izstiepšanās pie maksimālā vilces spēka MD (EN ISO 10319)	CMD	50 % 50 %	(+/- 20 %) (+/- 20 %)
Caurspiešanas uzvedība (CBR metode) (EN ISO 12236)		1,5 kN	(-0,195 kN)
Caursites uzvedība (konusa krituma metode) (EN ISO 13433)		31 mm	(+6,2 mm)
Raksturīgs atvēruma platums (EN ISO 12956)		80 µm	(+/- 24 µm)
Ūdenscaurlaidība normāli pret plāksni (EN ISO 11058)		75 m/s	(-22,5 m/s)
Ūdenscaurlaidība plāksnes robežās (EN ISO 12958 mīksts/mīksts)		2,69 10 ³ m ² /s	(-0,807 10 ³ m ² /s)

Izturība
(EN 13252, B pielikums)

Pārklājiet 14 dienu laikā pēc uzstādīšanas,
Izturīga 25 gadus dabiskās augsnes ar pH no
4 līdz 9 un augsnes temperatūru <25 °C



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.