



BIT Primer [basic]

- Schutzanstrich -

Oldószermentes bitumenemulzió

Elérhetőség			
Mennyiség raklaponként	80	33	18
Kiszérelés	5 kg	10 kg	25 kg
Göngyöleg típusa	Vödör K	Vödör K	Vödör K
Göngyölegkód	05	10	25
Terméksz.			
020824	■	■	■

Anyagszükséglet

Alapozó: min. 0,025 kg/m² (1:10 vízzel)
Védőréteg: min. 0,25 kg/m² rétegenként



Alkalmazási területek

- Védőréteg a talajjal érintkező betonon, falazaton és vakolaton
- Alapozó bitumenes vízszigetelők alatt (PMBC)
- Kapillárisokat lezárja

Tulajdonságok



- Oldószermentes
- Nedvességálló
- Hő- és hidegálló
- Vízzel hígítható
- Ellenáll a betont károsító víznek (DIN 4030 XA3)

Termékjellemzők

Bázis	oldószermentes bitumenemulzió
Sűrűség (20 °C)	kb. 1 kg/l
Állag	folyékony
pH-érték	11

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.


Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Remmers műanyaggal modifikált bitumenes termékei (PMBCs)**

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Hordképes, tiszta és pormentes.
Mattnedves felület engedélyezett.

Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

Felhasználásra kész közvetlenül a göngyölegből feldolgozható.

Az anyagot több rétegben kell felhordani az előkészített felületre.

Ha szükséges vízzel lehet hígítani.

Ha szükséges az ásványi habarcsoknál keverővízzel lehet hozzáadni.

Bitumenes szigetelések (PMBC) alatti alapozáshoz 1:10 arányban vízzel kell hígítani.

A szilárd bitumen ülepedése esetén az anyagot megfelelő keverőszerszámmal fel kell keverni.

Feldolgozási tudnivalók

A folyékonyan feldolgozandó szigetelőanyagoknál a közvetlen napsugárzás és/vagy szélterhelés gyorsabb bőrösödést és azzal járó hólyagosodást eredményezhet. A bemélyedéseket tartalmazó felületeken ez a hatás felerősödik.

A további réteg felhordását akkor lehet megkezdeni, amikor az előző réteg már megfelelő szilárdságú.



A friss felületet védeni kell az esőtől, a közvetlen napsugárzástól, a fagytól és a harmatképződéstől.
A megszáradt vízszigetelést védeni kell a mechanikai sérülésektől és az UV-sugárzástól.

Tudnivalók

Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezekről való eltérésekről külön meg kell állapodni.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztításuk



Széles ecset, iszapoló kefe, megfelelő szűrőkészülék

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.

A megszáradt anyagot Verdünnung V 101-gyel lehet eltávolítani.

Remmers szerszámok

- **Mischgefäß (4030)**
- **Collomix® Rührer KR (4292)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Epoxy-Rolle (5045)**
- **Nylon-Rolle Standard (5066)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**
- **Schlämmbürste (4517)**

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Teljesítménynyilatkozat

- **Teljesítménynyilatkozat**

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.