



RM AC

Prášková složka pro akrylem vázané restaurátorské malty

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	288
	Balení	1 kg
	Typ balení	Plastový kbelík
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
RM AC MARBLE	0831	■
RM AC MARBLE FILL	0832	■
RM AC MARBLE POLISHING FILL	0833	■
RM AC BRICK YELLOW	0834	■
RM AC BRICK RED	0835	■

Spotřeba

Cca 1,8 kg/l dutiny

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Aplikační a penetrační malta na vápenc, zejména mramor (RM AC MARBLE, RM AC MARBLE FILL, RM AC MARBLE POLISHING FILL).
- Aplikační malta na cihly (RM AC BRICK YELLOW, RM AC BRICK RED)



Vlastnosti výrobku

- Bez cementu, vápna a jiných minerálních pojiv
- Lze zpracovat do ztracena (omezení zrnitosti)
- Plnivo z drceného vápence
- Velmi dobrá přilnavost po stranách
- Obzvláště dobré chování při tahu/roztážení
- Kapilárně aktivní s vysokou difuzní schopností

Systémové produkty

➤ **AC LQ (0837)**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Strany spár musí být nosné, pokud možno suché, čisté a zbavené prachu a mastnoty.
- **Příprava podkladu**
Broušení spár může vést k odlomení okrajů spár.
Penetrujte, vždy bezprostředně před aplikací malty
Pískovec: 1 : 14, AC LQ : Voda
Žula a hladké povrchy: 1 : 2, AC LQ : voda

Příprava směsi


- **Míchání**
Úprava barvy je možná přidáním max. 3 % hm. suchého pigmentu (pigmenty oxidu železa).
Práškovou složku před zpracováním homogenizujte.
Intenzivně předmíchejte práškovou složku s polovinou požadované tekuté složky (AC LQ).
Přidejte zbývající tekutou složku a znovu intenzivně promíchejte.

Doporučený poměr míchání prášek : tekutina

1 kg RM AC MARBLE : 150 ml AC LQ
1 kg RM AC MARBLE FILL : 150 ml AC LQ
1 kg RM AC MARBLE POLISHING FILL : 220 ml AC LQ
1 kg RM AC BRICK YELLOW : 130 ml AC LQ
1 kg RM AC BRICK RED : 130 ml AC LQ
1 kg FM AC (Art. 0836) : 87 ml AC LQ (Art. 0837)



Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. $+10^{\circ}\text{C}$ až do max. $+25^{\circ}\text{C}$.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracování a vytvrzování.

■ Doba zpracování ($+20^{\circ}\text{C}$)

Cca 15 minut
Poznámka: Pozdější míchání malty a případné opětovné přidání další disperze a/nebo vody není přípustné!

Tloušťka jedné vrstvy max. 1 cm
Maltu lze během práce několikrát promíchat.
V případě vícevrstvého nátěru před každou novou vrstvou penerujte.
Následující vrstvu nanášejte až po úplném zaschnutí.
Po vytvrzení malty lze povrch dokončit broušením za sucha.

Upozornění při zpracování

Mezi jednotlivými šaržemi může být nepatrný barevný rozdíl.
Čerstvé povrchy malty musí být chráněny před mrazem a deštěm po dobu nejméně 4 dnů.
Typ povrchové úpravy má vliv na barevný odstín.
Spáru znovu nevlhčete!

Upozornění


Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20°C a 65% relativní vlhkosti.
Vždy vytvořte testovací plochy!
Akrylové malty jsou zpětně zpracovatelné. Výrobek lze opět odstranit ošetřením speciálními rozpouštědly.
Nepoužívejte v trvale vlhkých prostorech.

Nářadí / čištění



Míchadlo, hladicí stěrka, spárovačka
Pracovní nástroje před ztuhnutím malty omýt vodou.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.