



RM AC

Akrilatu surišto (AC) restauravimo skiedinio (RM) miltelių komponentas

Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	288
	Pakuotė	1 kg
	Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
	Pakuotės kodas	01
	Artikulo Nr.	
RM AC MARMURO	0831	■
RM AC MARMURO UŽPILDAS	0832	■
RM AC MARMURO POLIRAVIMO UŽPILDAS	0833	■
RM AC GELTONŲ PLYTŲ	0834	■
RM AC RAUDONŲ PLYTŲ	0835	■

Išėiga

Apie 1,8 kg/l siūlės ertmei

Tikslius medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.



Panaudojimo sritys

- Klinčių, ypač marmuro, padengimo ir gruntavimo skiedinys (RM AC MARMURAS, RM AC MARMURO UŽPILDAS, RM AC MARMURO POLIRAVIMO UŽPILDAS)
- Plytų padengimo skiedinys (RM AC GELTONŲ PLYTŲ, RM AC RAUDONŲ PLYTŲ)



Savybės

- Sudėtyje nėra cemento, kalkių ir kitų mineralinių rišiklių
- Galima išlyginti iki „nulinio“ lygio (apribojimas atsižvelgiant į didžiausią grūdėtumą)
- Smulkintų klinčių užpildas
- Labai geras sukibimas kraštuose
- Ypač gera reakcija į įtempius ir deformacijas
- Kapiliarinis aktyvumas ir atvirumas difuzijai

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Siūlių kraštai turi būti atsparūs apkrovai, kiek įmanoma sausesni, švarūs, ant jų neturi būti dulkių ir riebalų
- **Paruošimas**
Šlifuojant siūlių kraštus, jie gali trupėti.
Paviršių reikia gruntuoti prieš pat užtepant skiedinio
Smiltainis: 1 : 14, „AC LQ“ : vanduo
Granitas ir labai glotnūs paviršiai: 1 : 2, „AC LQ“ : vanduo

Paruošimas


- **Maišymas**
Atspalvius galima priderinti pridėjus ne daugiau kaip 3 M.-% sauso pigmento (geležies oksido pigmento).
Prieš apdorojimą tolygiai išmaišyti miltelių komponentą.
Intensyviai sumaišyti miltelių komponentą ir pusę būtinos skystojo komponento („AC LQ“) normos.
Supilti likusį skystąjį komponentą ir dar kartą intensyviai sumaišyti.

Rekomenduojamas miltelių ir skysčio maišymo santykis

1 kg RM AC MARMURAS: 150 ml AC LQ
 1 kg RM AC MARMURO UŽPILDAS: 150 ml AC LQ
 1 kg RM AC MARMURO POLIRAVIMO UŽPILDAS: 220 ml AC LQ
 1 kg RM AC GELTONŲ PLYTŲ: 130 ml AC LQ
 1 kg RM AC RAUDONŲ PLYTŲ: 130 ml AC LQ
 1 kg FM AC (Art. 0836) : 87 ml AC LQ (art. Nr. 0837)



Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Esant aukštesnei temperatūrai, apdorojimo ir kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

■ Apdorojimo laikas (+20 °C)

Apie 15 min.

Pastaba. Pasibaigus šiam laikotarpiui skiedinio maišyti nebegalima, taip pat negalima į jį pridėti dispersijos ir (arba) vandens!

Vieno sluoksnio storis – ne didesnis kaip 1 cm

Apdorojimo laikotarpiu skiedinį galima kelis kartus išmaišyti.

Dengiant kelis sluoksnius, paviršių gruntuoti prieš užtepant kiekvieną naują sluoksnį.

Kitą sluoksnį tepti tik ankstesniam visiškai išdžiūvus.

Skiediniui sukietėjus paviršių galima sausiai nušlifuoti.

Apdorojimo nurodymai

Naudojant skirtingų partijų produktus, atspalviai gali šiek tiek skirtis!

Šviežiai skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo šalčio ir lietaus.

Paviršiaus apdorojimo būdas gali paveikti atspalvį.

Siūlių pakartotinai ne drėkinti!

Nurodymai

Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

Akrylatu surištą skiedinį galima pašalinti, apdorojant padengtą paviršių specialiais tirpikliais.

Nenaudoti patalpose, kuriose visada drėgna.

Darbo įrankiai / valymas




Maišymo prietaisai, išlyginamoji mentelė, glaistymo mentelė

Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

Remmers įrankiai

➤ Collomix® Rührer LX (v4297)

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.