



RM AC

Składnik proszkowy do zapraw renowacyjnych opartych na spoiwie akrylowym

Kolor	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	288
	Jedn. opak.	1 kg
	Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
RM AC MARBLE	0831	■
RM AC MARBLE FILL	0832	■
RM AC MARBLE POLISHING FILL	0833	■
RM AC BRICK YELLOW	0834	■
RM AC BRICK RED	0835	■

Zużycie

Ok. 1,8 kg/l przestrzeni spoiny

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.



Obszary stosowania

- Zaprawa gruntująca i aplikacyjna do wapienia, zwłaszcza marmuru (RM AC MARBLE, RM AC MARBLE FILL, RM AC MARBLE POLISHING FILL)
- Zaprawa aplikacyjna do muru ceglanego (RM AC BRICK YELLOW, RM AC BRICK RED)



Właściwości

- Nie zawiera cementu, wapna i innych spoiw mineralnych
- Może być rozciągana do warstwy o grubości "0" (ograniczenie stanowi maksymalny rozmiar ziarna)
- Wypełniacz z kruszonego wapienia
- Bardzo dobra przyczepność do ścianek spoiny
- Wyjątkowo dobra rozciągliwość/rozszerzalność
- Aktywna kapilarnie i otwarta na dyfuzję

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Ścianki spoiny muszą być nośne, możliwie suche, czyste i wolne od kurzu i smaru.
- **Przygotowania**
Szlifowane ścianki łączonego materiału mogą prowadzić do odspojen zaprawy.
Gruntbowanie należy przeprowadzić zawsze bezpośrednio przed nałożeniem zaprawy
Piaskowiec: 1 : 14, AC LQ : Woda
Granit i powierzchnie po cięciu piłą: 1 : 2, AC LQ : woda


Przygotowanie materiału

- **Mieszanie**
Możliwość dostosowania koloru poprzez dodanie maks. 3 % wag. suchego pigmentu (pigmenty tlenku żelaza).
Składnik proszkowy przed aplikacją należy zhomogenizować.
Intensywnie wymieszać składnik proszkowy z połową wymaganego składnika płynnego (AC LQ).
Dodać pozostałą część składnika płynnego i ponownie intensywnie wymieszać.

1 kg RM AC MARBLE: 150 ml AC LQ
1 kg RM AC MARBLE FILL: 150 ml AC LQ
1 kg RM AC MARBLE POLISHING FILL : 220 ml AC LQ
1 kg RM AC BRICK YELLOW : 130 ml AC LQ
1 kg RM AC BRICK RED : 130 ml AC LQ



Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinna się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

■ Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)

Około 15 minut

Wskazówka: Późniejsze mieszanie zaprawy i ewentualne dodatkowe dodawanie dyspersji i/lub wody jest niedozwolone!

Grubość pojedynczej warstwy maks. 1 cm

Zaprawę można mieszać kilkakrotnie w trakcie pracy.

W przypadku aplikacji wielowarstwowej należy zagruntować przed każdą kolejną warstwą.

Kolejną warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.

Po stwardnieniu zaprawy powierzchnię można wykończyć poprzez szlifowanie na sucho.

Wskazówki wykonawcze

W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych! Świeże powierzchnie zaprawy należy chronić przed mrozem i deszczem przez co najmniej 4 dni. Sposób obróbki powierzchni ma wpływ na odcień koloru. Nie zwilżać ponownie spoiny!

Wskazówki

Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Zaprawy o spoiwie akrylowym są odwracalne. Produkt można ponownie usunąć za pomocą specjalnych rozpuszczalników.
Nie używać w miejscach stale wilgotnych.

Narzędzia / czyszczenie




Narzędzie do mieszania, kielnia do wygładzania, kielnia-fugowka
Narzędzia umyć wodą przed związaniem zaprawy.

■ Narzędzia z oferty Remmers

➤ **Mieszadło Collomix® LX (v4297)**

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 36 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność