



## RM AC

Prášková zložka pre akrylom viazané reštaurátorské malty

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 288
	<b>Balenie</b> <b>1 kg</b>
	Druh balenia plastové vedierko
	Kód obalu 01
	<b>Číslo výrobku</b>
RM AC MARBLE	0831 ■
RM AC MARBLE FILL	0832 ■
RM AC MARBLE POLISHING FILL	0833 ■
RM AC BRICK YELLOW	0834 ■
RM AC BRICK RED	0835 ■

### Spotreba

Cca 1,8 kg/l dutiny

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



### Oblasti použitia

- Aplikačná a penetračná malta na vápenec, najmä mramor (RM AC MARBLE, RM AC MARBLE FILL, RM AC MARBLE POLISHING FILL)
- Aplikačná malta na tehly (RM AC BRICK YELLOW, RM AC BRICK RED)



### Vlastnosti výrobku

- Bez cementu, vápna a iných minerálnych spojív
- Možno spracovať do stratena (obmedzenie zrnitosti)
- Plnivo z drveného vápenca
- Veľmi dobrá príľnavosť po stranách
- Obzvlášť dobré správanie sa pri ťahu/rozťahovaní
- Kapilárne aktívny s otvorenou difúziou

### Systémové produkty

- [AC LQ \(0837\)](#)

### Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**  
Steny škár musia byť nosné, čo najsuchšie, čisté a zbavené prachu a mastnoty.
- **Príprava podkladu**  
Brúsenie škár môže viesť k odlomeniu okrajov škár.  
Penetrujte, vždy bezprostredne pred nanosením malty  
Pieskovec: 1 : 14, AC LQ : Voda  
Žula a hladké povrchy: 1 : 2, AC LQ : voda

### Príprava zmesi


- **Miešanie**  
Úprava farby je možná pridaním max. 3 % hmotn. suchého pigmentu (pigmenty oxidu železa).  
Práškovú zložku pred spracovaním homogenizujte.  
Intenzívne predmiešajte práškovú zložku s polovicou požadovanej tekutej zložky (AC LQ).  
Pridajte zvyšnú tekutú zložku a opäť intenzívne premiešajte.

#### Odporúčaný pomer miešania prášok : tekutina

1 kg RM AC MARBLE : 150 ml AC LQ  
1 kg RM AC MARBLE FILL : 150 ml AC LQ  
1 kg RM AC MARBLE POLISHING FILL : 220 ml AC LQ  
1 kg RM AC BRICK YELLOW : 130 ml AC LQ  
1 kg RM AC BRICK RED : 130 ml AC LQ  
1 kg FM AC (Art. 0836) : 87 ml AC LQ (Art. 0837)



### Spracovanie



#### ■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C.  
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú čas spracovania a vytvrdzovania.

#### ■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 15 minút  
Upozornenie: Neskoršie miešanie malty a prípadné opätovné pridanie ďalšej disperzie a/alebo vody nie je povolené!

Hrúbka jednej vrstvy max. 1 cm  
Malta sa môže počas práce niekoľkokrát premiešať.  
V prípade viacvrstvého náteru pred každou novou vrstvou penetrujte.  
Nasledujúcu vrstvu nanášajte až po úplnom zaschnutí.  
Po vytvrdnutí malty možno povrch dokončiť brúsením za sucha.

### Upozornenie pri spracovaní

Medzi jednotlivými šaržami môže byť nepatrný farebný rozdiel.  
Čerstvé povrchy malty musia byť chránené pred mrazom a dažďom najmenej 4 dni.  
Typ povrchovej úpravy má vplyv na farebný odtieň.  
Škáru opätovne nevlhčite!

### Upozornenie


Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.  
Vždy vytvorte testovacie plochy!  
Akrylové malty sú spätne spracovateľné. Výrobok sa dá opäť odstrániť ošetrením špeciálnymi rozpúšťadlami.  
Nepoužívajte v trvalo vlhkých priestoroch.

### Pracovné náradie / čistenie



Miešadlo, hladíaca stierka, škárovačka  
Pracovné nástroje pred stuhnutím malty umyte vodou.

### Skladovanie



V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.

### Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.