



Disponibilité		
Nombre/palette	44	18
Unités de conditionnement	10 l	30 l
Type de conditionnement	Seau en plastique	Seau en plastique
Emballage / Code	10	30
Art. n°		
020872	■	■

Domaines d'utilisation



- Etanchéité enterrée, en construction neuve et ancienne
- [AW_BI_20]
- Etanchéité de bâtiment réalisée après coup, conforme aux fiches "WTA" 4-6

Propriétés



- Sans solvant
- Etanche à l'eau sous pression
- Très flexible, extensible, ponte les fissures
- Contrôlée étanche au radon
- Stable aux eaux agressives pour le béton (DIN 4030 XA3)
- Résistant aux algues, au pourrissement et aux sels de déneigement.

Certificats

- [Untersuchungsbericht Radondichtigkeit](#)
- [Umwelt-Produktdeklaration Deutsche Bauchemie e.V](#)

Informations supplémentaires


- [Ausführungsprotokoll](#)

Produits du système

- [Kiesol \(1810\)](#)
- [Kiesol MB \(3008\)](#)
- [WP DS Levell \(0426\)](#)
- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Barbotines d'étanchéité de Remmers](#)
- [Bride de tuyau \(4350\)](#)
- [DS Protect \(0823\)](#)

Préparation du travail

- **Exigences du support**
Support minéral plan.
Porteur, propre et sans poussière.
[U2_BI_14]
Les surfaces humides / mates sont admises.
Le cas échéant, protection contre les infiltrations d'humidité.
- **Traitement préliminaire**
Éliminer les bavures et restes de mortier.
Briser / chanfreiner les angles et les arêtes.
Arrondir les gorges / cavets avec un mortier minéral adapté.
Colmatage minéral des aspérités > 5 mm.
[U2_BI_16]
Primariser avec Kiesol (1:1 avec de l'eau) en cas d'une consolidation nécessaire du support!
A titre de couche de contact et pour éviter la formation de bullages / cloques, préparer une application raclée (tirée à zéro) avec le produit.

**Mise en oeuvre****■ Directives**

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.
[VA1_BI_24]

Prêt à l'emploi. Mise en œuvre depuis l'emballage de livraison.

Éliminer le produit sec, adhérent à la paroi du seau.

Appliquer le produit conformément aux réglementations, en 2 couches sur le support préparé.

Le cas échéant, mettre en place le Tissu d'armature dans la 1ère couche d'étanchéité.

Applications

Avec les mastics liquides à traiter, une formation accélérée de la peau peut se produire en raison de la lumière directe du soleil et / ou des charges de vent.

Application de la couche suivante uniquement après solidification suffisante de la précédente.

Protéger l'étanchéité fraîche de la pluie, du gel, du soleil et de la formation de condensation.

Protéger l'étanchéité sèche des dégradations mécaniques et des rayons U.V.

Pour une mise en oeuvre mécanique, merci de consulter d'abord notre service technique. Tel. +49 5432 83900

Important

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Accords spéciaux et rapports d'essais / attestations peuvent être téléchargés sur notre site internet www.remmers.be.

Outils / nettoyage

[GR_HW_78]

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Éliminer le matériel durci avec Dilution V101.

Stockage / Tenue en stock

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

**Sécurité / réglementation**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Équipement de protection individuelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.