



BIT 2K Fix [basic]

- Dämmplattenkleber 2K -

Lahustivaba, bituumne isolatsiooniplaadiliim, 2K

Saadavus		
Tarnitatavad pakendid	18	
Pakendi kaal	30 l	
Pakendi tüüp	Ämber K	
Pakendi kood	30	
Artikli number		
020878		■

Kulu	Väh. 1,5 l/m ²
	Olenevalt aluspinna omadustest ja liimimise liigist

Kasutusala	■ Isolatsiooniplaatide liim mineraalsetel ja bituumsetel aluspindadel ■ Isolatsiooniplaatide omavaheline liim
	

Omadused	■ Lahustivaba ■ Hea kleepuvusega ■ Vastupidav betoonile agressiivsete vete suhtes (DIN 4030 XA3)
----------	--

Toote andmed	Tihe valmissegu	Ca. 0,70 kg/l
	Baas	Polüstüreeniga täidetud bituumenemulsioon
	Läbinisti kõvenemine	1 - 3 päeva
Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.		

Võimalikud süsteemitooted	➤ MB 2K (3014) ➤ Kiesol MB (3008) ➤ DS Protect (0823) ➤ Remmers PMBCs
---------------------------	--

Töö ettevalmistamine	■ Nõuded aluspinnale Kandev, kuiv, puhas ja tolmuvaba Isolatsioonikihid peavad olema täielikult läbi kuivanud.
----------------------	--




Imavad mineraalsed aluspinnad kruntida Kiesol MB-ga.

Ettevalmistamine

■ Kombineeritud anum

Kobestada pulbriline koostisosa enne bituumenemulsioonile lisamist.
Eemaldada ämbriserva külge kinni kuivanud materjal
Segada bituumenimass korraks läbi.
Lisada kogu kobestatud pulbriline koostisosa bituumenemulsioonile.
Ca. 30 sekundit segada, siis katkestada segamine ning lasta sisse segatud õhul väljuda.
Eemaldage ämbri servale kinnituv pulber.
Segada edasi veel vähemalt 2 minutit.
Hoida ankursegajat põranda lähedal kogu segamisaja vältel.
Vt. segamisjuhendit.

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C.

■ Töötlemisaeg (+20 °C)

>1 tund

Pinnaseniiskus/mittesuruv vesi (W1-E)

Isolatsiooniplaadid liimida punktidenä 6 - 8 liimimispunktiga ehitusdetailile.
Me soovitame ka pinnaseniiskuse / mittesuruva vee veemõju korral isolatsiooniplaadid liimida kogu pinnal.

Suruv vesi (W2-E)

Isolatsiooniplaadid kogu pinnal, sh plaadiservad, liimida materjaliga ehitusdetailile vastavalt isolatsiooniplaatide kasutusloale.

Töötlemisjuhised

Märjalt töödeldavate isolatsioonimaterjalide korral võib otsese päikesekiirguse ja/või tuulekoormuse tõttu esineda kiirenenud nahateket ja ebakorrapäraseid mulle.
Isolatsiooniplaadid peavad alumises punktis kindlalt toetuma (nt väljaulatuvale vundamendiosale) ja paigaldada ilma vuukideta.
Isolatsiooniplaadi kindlustada kuni vundamendisüvendi täitmiseni nihkumise ja paigalt liikumise vastu.
Värskest liimitud plaadid kaitsta vee tahavoolamise vastu.

Juhised

Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

Töövahendid/puhastamine

Ankursegur, kulp, hammaskellu, silumiskellu

Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega.
Kuivanud materjal eemaldada lahustiga V 101.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskardilt.



Jäätmekäitlusjuhis

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.